

Bentonit pás MQ 13



Expandující těsnění pracovních spár

nejdůležitější vlastnosti

- o jednoduchá montáž,
- o aplikace v rozmezí -30 °C až +70 °C,
- o plošná těsnicí schopnost,
- o bobtná i ve fekáliích a slané vodě,
- o těsnicí do 50 m vodního sloupce,
- o odolný močovině, louhům, kyselinám, posypovým solím, kejďě, radonu,
- o tvarově stabilní.

SAB 950



Nářadí:

Stavební nůž, zednický metr

Oblast použití:

Těsnění pracovních spár mezi beton. deskou a svislými stěnami.
Těsnění pracovních spár v místě styku dvou materiálů, např. beton-beton; ocel-beton; beton-kámen.
Těsnění styčných spár mezi trubkami z oceli a betonovými tělesy, v bazénech, jímkách, nádržích.
Těsnění spár v tunelech, přehradách, vodních dílech, nádržích na pitnou vodu.



Spotřeba:

1m/1mb (+cca 5% prostřih).



Balení:

Role 5 m; karton/8 ks; 18 kartonů/paleta/720 m.



Skladování:

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném balení lze materiál skladovat min. 12 měsíců.



Upozornění:

Po aplikaci Bentonit pásu je nutné jej chránit před působením vody až do doby betonáže.

Definice výrobku

Elastický profil na bázi bentonitu pro utěšňování vodotěsných spár s vysoce expanzními vlastnostmi.

Technické údaje

Objemové změny/expanze	250 %
Reakce na oheň	F
Hmotnost	≥ 0,3 kg/mb
Tvrdost vtlačováním hrotu	(12 ± 1) °Sh
Tolerance – tloušťka/šířka	± 5 mm
Nárůst objemu	24h – 100 %
Nárůst objemu	70h – 200 %
Rozměry	15 mm x 20 mm
Odolnost tlakové vodě	
Utěsnění i vlasové trhliny	
Vhodný i pro agresivní vody ČOV a kanalizačních řádů	

Příprava podkladu

Neaplikujte na podklady kde se vyskytuje stojící voda. Voda musí být zcela odstraněna. Aplikace bentonit pásu je možná pouze za suchého počasí. Případné nerovnosti betonové plochy doporučujeme upravit Bentonit tmelem MQ 100.

Zpracování

Pás umístíme do středu spáry na předem nanesený Bentonit tmel. Nutnost dodržet min. mezery 8-10 cm. Pro eliminaci nerovnosti betonové podkladové plochy doporučujeme použít lepicí a těsnicí Bentonit tmel MQ 100. Betonáž může být provedena bezprostředně po kladení Bentonit pásu MQ 13. Minimální tloušťka betonu nad Bentonit pásem MQ 13 nesmí být menší než 7 cm.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!