

Bentonit tmel MQ 100



Lepicí a těsnící tmel na bázi bentonitu

nej důležitější vlastnosti

- expanduje reakcí s vodou
- ekologický materiál přírodního původu
- odolný tlakové vodě
- odolný UV záření
- stabilní
- přizpůsobí se tvaru spáry, praskliny
- připraven k aplikaci

SAB 951



Nářadí:
Vytlačovací pistole

Oblast použití:
Aplikace bentonitových pasů
Podlepování geotextilií
Těsnění kabelových a trubkových průchodů
Výplně dutin, trhlin v pozemním, inženýrském, vodním stavitelství



Spotřeba:
0,8 – 1,0 lt /10mb



Balení:
PE kartuš 310 ml



Skladování:
Při skladování v suchu v originálně uzavřeném balení lze materiál skladovat min. 12 měsíců.



Upozornění:
Teplota použití +1 °C až +30 °C.
Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách.
Výrobek je připraven k přímému použití.

Definice výrobku

Vysoce elastický lepicí a těsnící tmel, s výbornou přilnavostí a lepicí schopností. Při kontaktu s vodou expanduje.

Složení

Vodní báze akrylátových kopolymerů s bentonitovým plnivem.

Technické údaje

Objemové změny/expenze	90 %
pH	9
Dotyková lepidivost – Beton	ČSN 732577 0,53MPa
Sušina	35 %
Barva	šedá

Příprava podkladu

Nanášejte na suchý, čistý, podklad zbavený všech nečistot, prachu, mastných skvrn a nesoudržných částí. Podklad může být nejvýše vlhký. Nikdy nesmí být mokrý nebo zmrzlý. Teplota aplikace +1 °C až +30 °C.

Zpracování

Nanáší se přímo na připravený podklad a styčné plochy pomocí vytlačovací pistole z kartuše.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!