

Nízkoprašné lepidlo FIX C2T



cementové lepidlo
na obklady a dlažby

Nejdůležitější vlastnosti

Definice výrobku

Barva

Všeobecné požadavky na podklad

Podmínky pro zpracování

Upozornění

Podkladní nátěr

Nářadí

Čištění

Použití

Popis zpracování

Aplikace

Balení

Spotřeba

Doba zpracovatelnosti

Doba otevřenosti

Skladování

Bezpečnost práce

Likvidace odpadů

Nízkoprašné (LD) • Vysoce přilnavé • Vhodné pro podlahové vytápění • Pro interiér i exteriér • Třída C2T.

Lepidlo na obklady a dlažby na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Šedá.

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weber.podkladu A** s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weber.podklad haft**. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weber.podklad haft** neředěný.

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm, 8 x 8 mm, nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm² doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 x 8 mm).

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením. Na lodžie, balkony. Na podlahy ve vlhkých provozech. K lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry. Vhodné pro podlahové vytápění.

Lepidlo se připraví postupným vmícháním obsahu 1 PP (5 kg) do 1,2 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6x6, 8x8 mm nebo 10x10 mm dle velikosti dlaždice. Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1–2 mm silná. Po osazení dlaždice do lepidla poklepnem plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hodinách.

V 5 kg PP obalech.

malá mozaika (ozubení 2–3 mm): cca 1,5–2,5 kg/m²
obkladačky (ozubení 3–4 mm): cca 2,5–3,5 kg/m²
hrubá keramika (ozubení 5–6 mm): cca 3–4,5 kg/m²

Max. 30 min.

Max. 15 min.

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

CE		CZ 530 LD 016/2015 15	EN 12004:2007 + A1:2012 C2T – zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady
divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10			
– Reakce na oheň:	Třída E	Trvalá odolnost:	
– Uvolňování nebezpečných látek	Viz Bezpečnostní list	– Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Pevnost spoje, vyjádřena jako:		– Vysoká tahová přídržnost po ponoreni do vody	≥ 1,0 N/mm ²
– Vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²	– Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 0,5 N/mm ²