

Charakteristika

weber pur 6010 je dvousložková polyuretanová pryskyřice pro zpevňování hornin, stavebních konstrukcí, kotvení a hydroizolaci prováděné tlakovou injektáží zařízeními s poměrem složek 1:1 objemově. Začátek reakce po **10 minutách** po smíchání složek – pomalejší verze.



Nejdůležitější vlastnosti

- Dobrá adheze ke stavebním materiálům a horninám
- Tvrdost
- Pevnost
- Vodotěsnost



Použití

Výrobek je určen pro injektáž dvousložkovými čerpadly vybavenými směšovačem s poměrem míchání 1:1 (čerpadlo AVD). K promíchání složek hmoty dochází ve směšovači čerpadla.

Technické údaje

Poměr míchání	1:1 objemově, 100:118 hmotnostně
Hustota při 20°C	složka A 1,090 kg/l složka B 1,235 kg/l
Barva	hnědá
Obsah vody ve složce B	do 0,13 %
Viskozita při 20°C	složka A (polyol) cca 450 mPa.s složka B (isokyanát) cca 200 mPa.s
Pevnost v tlaku (Ø po 14 dnech):	27,6 MPa
Tažnost	2 %
Modul pružnosti	360 MPa
Nasákavost	max 1,4%
Vodotěsnost	0,0 l.m ²
Přidržitost k podkladu	> 1,5 MPa
Doba do začátku reakce při 20°C bez vody	10 min ± 60 s
Doba nelepivosti při 20°C bez vody	11 min ± 60 s
Úplná polymerace při 20°C bez vody	30 min
Volná hustota při 20°C bez vody	800 kg/m ³

Skladování

Při 5–50 °C, chraňte před vlhkostí a UV zářením

Maximální odchylka dávkování složek ± 15 % hmotnostně

Reakční časy s obsahem vody lineárně klesají, hustota vytvrzené pryskyřice klesá s obsahem vody exponenciálně. Odchylky od doporučeného dávkování se projevují změnami hustoty, pevnosti a struktury hmoty, odsazováním složek (nadbytek isokyanátu 15% a více) a rapidním prodloužením doby reakce.



Upozornění

DŮLEŽITÉ: Výrobce garantuje stálou kvalitu výrobku při prodeji v uzavřeném originálním balení. Podmínky použití musí být dodrženy. Faktory odlišné od normy, jako např. klimatické podmínky, druh a stav podkladu, postup použití, nedoporučené směsi a další faktory mohou omezit účinek. Výrobce nepřijímá žádná rizika tohoto druhu.