

JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S VYŠŠÍM PODÍLEM VÁPNA,
PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POUŽITÍ.



Definice výrobku

Vápenocementová suchá omítková směs pro strojní i ruční zpracování. Jednovrstvá omítka nebo jako podkladní omítka pod jemně a ušlechtilé omítky.

Barva

Přírodní šedá

Složení

Hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad.

Technické vlastnosti

Obj. hmotnost v suchém stavu.....	≤ 1350 kg/m ³
Pevnost v tlaku.....	CS II
Přidržitost.....	≥ 0,2 N/mm ²
Kapilární absorpce vody.....	W0
Koeficient propustnosti vodních par.....	≤ 15
Teplná vodivost.....	0,43 W/m.K
Zrnitost.....	1 mm
Zpracovatelnost.....	90 min

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený.

Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (z monolitického betonu) provést postřík cementovou maltou, druhem **weber.dur podhoz**, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování:

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Příprava omítky pro ruční zpracování:

Obsah pytle (25 kg) rozmíchejte s 6 lt čisté vody ve volnospádné míchačce nebo el. míchadlem s pomalými otáčkami. Vzniklou směs míchejte cca 5-10 minut do požadované konzistence. Případně dodatečně přidávání vody provádějte pomalu a opatrně aby se nevytvořila omítka příliš řídká pro ruční aplikaci.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka.

Při strojní aplikaci - omítací stroj (PFT, Uelzener, M-Tec).

Osazení stroje pro strojní omítání

Šnek + mantl UE 4, hadice průměr 25, malt. dýza průměr 12, míchací hřídel standard.

Čištění

Nářadí, nádoby, stroj se ihned po použití očistí vodou.

Použití

weber.dur RS1 – prodyšná vpc podkladní omítka pro všechny minerální podklady. Zejména vhodná při opravách starých domů, sanacích původních omítek. Vytváří optimální klima v interiéru. Jednoduché zpracování.

Spotřeba

14 kg/m²/10 mm
spotřeba vody: 6 l/25 kg
Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 10 50 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



Aplikace



Podklad je nutné důkladně navlhčit před aplikací omítky.



Podklad je nutné upravit cementovým adhezním můstkem – **weber.dur podhoz**.



weber.dur RSI se aplikuje na navlhčený podklad v tloušťce 10 – 25 mm.

Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou latí.

Povrch se dle druhu finální omítky vodorovně zdrsňuje nebo zvrásní metlou (škrábané silnostěnné omítky) nebo vyhladí dřevěným hladítkem (tenkovrstvé omítky – štuk, atp.).



Štukovou omítku lze nanášet až po řádném vyschnutí a vytvrdnutí omítky **weber.dur RSI**.

Tam, kde se očekává dilatační pohyb, omítku prořízněte. Čerstvě aplikovaná omítky se musí chránit před prudkým odvodem vlhkosti, aby dobře vytvrdla.

Poznámka:

Před prováděním konečné povrchové úpravy (nátěry, probarvené omítky) je nutné nechat omítku řádně vyžrát (min. 1 mm omítky = 1 den technologické přestávky).



Č. výrobku

MVC 670

Balení

25 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- prodyšná
- vhodná pro aplikace v kuchyních, prádelnách, sklepech
- pro strojní i ruční zpracování
- jednoduché zpracování
- obsahuje vyšší podíl vápna