

## RYCHLETUHNOCÍ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO



### Definice výrobku

Rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Barva

Šedá.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, bez změny, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako například prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřené delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weber.podkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weber.podklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weber.podklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 litrů čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Doba zpracovatelnosti je 20 minut.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hlaďítka o velikosti zubu 6×6, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm² doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony. K lepení dlaždic větších rozměrů, slinutých dlaždic, kameninových obkladů, obkladů z umělého kamene, i skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

### Spotřeba

4 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

### Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů


Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Do držováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerезového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm, nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 6 hodinách.

## CE parametry



**divize weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

**Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012**

**15**

**LOD 537 LD**

**009/2015**

**C2TF S1** - zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady

**ČSN EN 12004 + A1 12/2012**

**Harmonizovaná technická specifikace**

**Reakce na oheň**

**Třída E**

**Uvolňování nebezpečných látek**

**Viz bezpečnostní list**

**Pevnost spoje, vyjádřena jako:**

**- prvotní tahová přídržnost (nejvýše po 6 hod.)**

**≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>**

**- vysoká počáteční tahová přídržnost**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**Trvalá odolnost:**

**- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**Doba zpracovatelnosti:**

**max. 30 min.**

**Doba otevřenosti:**

**max. 15 min.**



**Č. výrobku**

**LOD 537 LD**

**Balení**

**25 kg**



**LOW DUST**



**RYCHLE TUHNOUCÍ**



**MRAZU ODOLNÝ**



**VHODNÉ PRO VODNÍ POKLADOVÁ VYTÁPĚNÍ**



**Nejdůležitější vlastnosti**

- rychletvrdnoucí, vhodné pro obklady a dlažby
- pochůzný po 4 hod.
- spárovat lze po 6 hod.
- plná zátěž po 12 hod.
- vysoce přilnavé
- vhodné pro podlahové vytápění
- pro interiéř i exteriér
- vhodné pro slinuté dlaždice