

drenážní epox. písková spárovačka
vhodná pro pochozí i pojízdné
plochy



definice výrobku

Drenážní epoxidopísková spárovačka pro vnitřní i vnější použití pro pochozí i pojízdné plochy. Maximální velikost zrna 0,1–0,6 mm. (dle frakcí použitého plniva – křemičitý písek)

barva

Přírodní.

všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevně osazené kostky z přírodního či umělého kamene nebo keramické tvarovky ve vytvrzeném drenážním betonu **weber.mix 861**.

podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům rychlého vysychání a teplotám nad 40°C. Doporučená teplota pro aplikaci 15 – 40°C.



popis zpracování

Hmota se připraví tím způsobem, že nejprve smícháme složku A se složkou B a důkladně homogenizujeme po dobu cca 2 min. Do takto promíchané kompozice postupně vmícháme plnivo (křemičitý písek 25 kg), po důkladném promíchání směsi v mícháme ještě cca 1,85 l vody. Vzniklá emulze výrazně zlepší viskózní vlastnosti směsi a usnadní její aplikaci. **Doba zpracovatelnosti je pouze max. 30 minut.**



nářadí

Pryžové nebo ocel. hladítko, nádoba na míchání epox. kompozice, vědro na míchání směsi s pískem, vrtačka, odměrka na vodu.



čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou nejlépe však přípravkem C 6003.



QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu



! Nejdůležitější vlastnosti

- ke spárování kostek z přírodního a umělého kamene včetně keramických tvarovek (stájovek)
- tloušťky vrstev: 30–100 mm
- maximální velikost zrna 0,1–0,6 mm
- pochůznost: po 24 hod.
- plná zátěž: po 7 dnech
- odolný vůči mrazu a posypovým solím a otěru (i pro strojně čištěné střednězátěžové plochy)

aplikace




Prvním krokem v aplikaci je řádné promíchání epoxidových kompozitů a následné vmíchání křemičitého písku s vodou.



Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 30 minut.



Aplikovanou hmotu upravíme pryžovým nebo nerezovým hladítkem do spár mezi kostkami.



Dle velikosti kostek je tloušťka spár 1–2 cm. Po utěsnění spár je nutno plochu okamžitě očistit hrubým koštětem.



Povrch kostek zůstane cca 14 dnů lesklý, ale po této době zmatní. Zaspárovanou plochu je třeba, pokud jsou kostky kladeny do drenážního betonu, chránit krycí folií, aby nedocházelo k přílišnému vysychání podkladních vrstev. Plocha je pochozí po cca 24 hod. Plná pojezdová zátěž je možná po cca 7 dnech.



název	spotřeba	číslo výrobku
weber.sys epox mix	4–10 kg/m ²	WCE
	dle šířky spáry	

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

Ke spolehlivému zaspárování pojezdných ploch v interiéru i exteriéru, kostky z přírodního i umělého kamene a keramických tvarovek (např. stájovek), kde jsou nutné drenážní vlastnosti. Určeno na pojezdové chodníky, vjezdy do garáží a průjezdy, pojezdová stání osobních vozidel, historická náměstí.

balení

Složka A 0,88 kg a složka B 0,44 kg – plechový obal.
25 kg křemičitý LOD písek – papírový obal (nutno objednat samostatně číslo výrobku NP 999)

skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

► upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 40°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat prudkému vysychání. Čerstvě položenou plochu přírodních kostek, která je zaspárována **weber.sys epox mix** je nutno chránit krycí folií.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

► bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!