weberfor profi 1000

NÍZKOPRAŠNÉ LEPIDLO NA DLAŽBU PRO ANHYDRITOVÉ I CEMENTOVÉ POTĚRY

Definice výrobku
Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Barva
Béžovošedá.

Všeobecné požadavky na podklad
Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

Popis zpracování
Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 8 l vody pomocí míchadla. Doba míchání je 2 min. Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo 5 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad.

Nářadí
Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Použití
Lepidlo je určené k pokládce dlažby s jakoukoliv porezitou, pro velké i velmi velké rozměry dlaždic. Je vhodné pro exteriér i interiér. Vhodné pro podlahové topení. Nepoužívat na dřevo, kovy a nátěry.

Spotřeba
4 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.
Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno provést zkoušku.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Aplikace

Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo 5 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad. Doba aplikace vlastního lepidla je pouze 30 minut od namíchání.

Nalité lepidlo před lepením upravíme nerezovým hladítkem o velikosti zubu 8×8 až 10×10 mm nebo hladítkem s půlměsíčkovou úpravou (v závislosti na velikosti dlažby a rovinnosti podkladu). Pokládka se provádí pouze lepením na vrstvu lepidla.

Po položení do lepidla dlaždici poklepeme plastovou paličkou a zatlačíme tak, aby se vytlačil vzduch a aby se zaručilo správné umístění dlaždice. Během pokládky je nutno z povrchu dlaždic vlhkou houbou odstraňovat zbytky lepidla.

Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Č. výrobku LOD 539 LD

Balení 25 kg

Nejdůležitější vlastnosti

- lité lepidlo určené pro anhydritové i cementové potěry
- pro dlaždice velkých rozměrů i z přírodního kamene
- nízkoprašná technologie
- doba pochůznosti po 12 hod.
- vhodné pro podlahové vytápění
- třída C2E

CE parametry

CE	**divize weber** Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
	Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012
	15
	LOD 539 LD
	007/2015
	C2E – zlepšené cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list
Pevnost spoje, vyjádřena jako:	
- vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²
Trvalá odolnost:	
- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²
- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm²
- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	≥ 1,0 N/mm²
Doba zavadnutí	30 min.
Doba zpracovatelnosti	90 min.