webermur 643

LEHČENÁ SÁDROVÁPENNÁ OMÍTKA S GLETOVANÝM POVRCHEM

Definice výrobku
Průmyslově vyráběná minerální malta na sádrovápenné bázi.

Barva
Bílá.

Technická data
Pevnost v tahu za ohybu ..... 1,4 MPa
Pevnost v tlaku ..... > 3,0 MPa
Součinitel odporu difuze vodní páry ..... μ < 10
Tepelná vodivost ..... λ > 0,30 W/mK
Požární odolnost ..... A 1
Zrnitost ..... 0 – 0,8 mm
Doba zpracovatelnosti nahozené omítky na napenetrovaném zdivu ..... > 50 minut; max. 240 min. (+20 °C)
Objemová hmotnost ..... min. 1200 kg/m³

všeobecné pokyny
- Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.
- Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5 °C.
- V průběhu omítání je nutné zabránit průvanu.
- Před omítáním musí být v objektu osazeny výplně otvorů.
- minimální tloušťka 8 mm.
- Maximální tloušťka 30 mm.
- Další povrchová úprava (malby, tapety) až po zaschnutí omítek 1 mm/den.

Příprava podkladu
- Podklad musí být čistý a nosný.
- Nerovnosti omítkového podkladu se musí pohybovat v toleranci odp. norem ČSN 730210-1, 2 beton; ČSN 1996-2 cihelné zdivo; ČSN 7324132 pórobeton.
- U velmi savých podkladů je nutno provést penetraci **webercombi grund.**
- Beton musí být ošetřen pískovou penetrací **webercombi kontakt.**
- Zbytková vlhkost betonu nesmí přesáhnout 3%.

Nářadí
Omítací stroj nebo volnospádná míchačka, zednická lžíce, stahovací lať, nerez gletovací špachtle, nerez gletovací hladítko, vědro, štětka, hladítko houbové, molitanové.

Čištění
Nádoby a nářadí se ihned po použití umyjí čistou vodou. Později pouze mechanicky.

Použití
Jako jednovrstvá vnitřní omítka k omítání stěn a stropů. Povrch se vyhlazuje gletováním. Vhodná i pro **domácí** kuchyně a koupelny.

Spotřeba
8,5 kg/10 mm/m²
min. tloušťka vrstvy: min. 10 mm
max. tloušťka vrstvy: 25 mm
spotřeba vody: 14,4 lt/30 kg pytel
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
V 30 kg papírových obalech, 40 ks/paleta.

Skladování
Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Aplikace

strojní:
- Použijte omítací stroj (PFT G4, MTC- Duomix, Uelzener, nebo podobný) osaďte jej rotorem a statorem vhodným pro sádrové omítky.
- Měřič průtoku vody nastavte tak, abyste získali maltu optimální konzistence pro omítání.

ruční:
- Míchejte ve volnospádné míchačce, pouze s čistou vodou (cca 12 litrů na pytel o obsahu 30 kg) tak, aby vznikla omítka správné konzistence pro omítání.
- Na napenetrovaný podklad naneste maltu v odpovídající tloušťce.
- Čerstvě nanesenou omítku stáhněte a zařízněte do roviny latí tak, aby nevznikaly dutiny.

- Po stažení upravte omítnutou plochu hrubou (navlhčenou) houbou.
- Vyhlaďte staženou omítku nerez gletovacím hladítkem.
- Po omítnutí zajistěte dostatečné větrání.

Č. výrobku MVS 643

Balení 30 kg

POUZE INTERIÉR

Nejdůležitější vlastnosti

- jednovrstvá technologie
- gletovaný povrch
- strojní i ruční zpracování
- snadné vyhlazení
- spolehlivá přídržnost

CE parametry

CE	**divize Weber** Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
	MVS 643
	PoV - mur 643 - 014/2018
	16
	lehká vápenosádrová malta pro vnitřní omítky
Harmonizovaná technická specifikace	**EN 13279-1: B6/50/2**
Reakce na oheň	A1
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Tepelný odpor	NPD