

weber antigraffiti řešení

Přináší jednodušší aplikaci preventivního nátěru a výrazně snazší odstranění graffiti pouze čistou vodou.

Vlastnosti

1. Permanentní ochrana proti graffiti
- odstranění graffiti z jednoho místa bez obnovování nátěru
2. Vytváří povrchový film, je na natřeném povrchu vidět
3. Aplikací teplota +5°C až +25°C
4. Nanáší se 1 vrstva základního nátěru a následující den 2 vrstvy vlastního antigraffiti nátěru
5. Nátěry musí být nanesené rovnoměrně na celou plochu, nesmí být nenatřená místa

Výhody

1. **Odstranění následných graffiti pouze vodou** – žádné použití speciálních rozpouštědlových odstraňovačů (pro již aplikované systémy prodávané do roku 2015, lze i nadále objednat **weberantigraffiti odstraňovač i weberantigraffiti odstraňovač S**)
2. Velmi vysoká paropropustnost ($S_d \leq 0,1$ m)
3. Odolnost - **až 100 cyklů** odstranění graffiti z jednoho místa
4. Nátěr je třeba nanášet ve stejnoměrné vrstvě aby nedocházelo vlivem špatného rozetření k mléčným zákalům.
5. Životnost nátěru až 20 let
6. Základní nátěr je **levnější**

možnosti antigraffiti

Preventivní ochranný nátěr **weberantigraffiti** nátěr umožňuje mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez nutnosti obnovování nátěru.

Bez této preventivní ochrany není možné odstranit graffiti z fasádních barev a strukturovaných omítek bez poškození podkladu.



Z povrchů chráněných přípravkem **weberantigraffiti nátěr** je možno odstraňovat graffiti zhotovené spreji a barvami...



... a také fixy.



Z chráněných ploch je možno graffiti odstranit nově **až 100krát**.



Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkácí pistolí naneste jednu vrstvu podkladního nátěru **weberantigraffiti podklad** (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých podkladů).



Weberantigraffiti nátěr důkladně promíchejte, aby vznikla homogenní směs a nechte 5 minut ustát.

Po 24 hodinách od aplikace **weberantigraffiti podkladu** naneste 2 vrstvy vlastního **weberantigraffiti nátěru**. Druhou vrstvu nanášejte až první vrstva uschne (cca. po 4 hod. dle klimatických podmínek).



Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru. Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – **první nanáší** válečkem směs **a druhý roztráá bez namáčení** stejným typem válečku nanesený nátěr do rovnoměrné vrstvy. Doporučujeme používat válečky šíře 200 mm s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr hrubých povrchů, horní hranu nátěru je v každém případě nutné ukončit do předem nalepené pásky (pásku ihned po 1. vrstvě odstraňte a pečlivě rozetřete nátěr, který se pod ní dostal). **Používejte váleček nasazený na teleskopické tyči – umožní Vám lépe tlačit do válečku a tím lépe rozetřít nanesenou vrstvu.**



preventivníoc hrana

Následná antigraffiti lze odstranit pouze vodou!

AŽ 100krát z jednoho místa bez nutnosti obnovení ochranného nátěru (záleží na hrubosti povrchu a tloušťce naneseného ochranného filmu).



1) HLADKÉ POVRCHY

Postříkejte graffiti vodou a vlhkým hadrem nebo houbou jej odstraňte. Proces odstraňování lze urychlit použitím jemného čisticího (tekutým mýdlem nebo přípravkem na mytí nádobí).

2) HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVRCHY

Pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čisticím (tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Odstraňování graffiti z větších ploch může být provedeno pomocí vysokotlakých čističů – tryskou s plochým paprskem s max. teplotou vody + 40°C a tlakem max. 80 barů

3) ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ A LEPIDEL

Plakáty, lepicí pásy a samolepky odpadnou z povrchu po chvíli samy v důsledku foukání větru, deštěm nebo mohou být odstraněny rukou. Ty, které jsou založeny na speciálních lepidlech, mohou být odstraněny tlakovou vodou s teplotou do +40°C a tlaku do 70 barů.



Poškození ochranné vrstvy nastane použitím tlaku vody přes 90 barů nebo rotační tryskou nebo silným drhnutím nátěru. Použití silných odstraňovačů graffiti na bázi rozpouštědel poškozuje ochrannou vrstvu a snižuje počet cyklů možného odstranění graffiti.

název	číslo výrobku	balení	spotřeba na m ²	str.
weberantigraffiti podklad	7804	5/20 l	0,1–0,15 kg	213
weberantigraffiti nátěr	7801	5 l	0,1–0,2 kg	214