

Nejdůležitější vlastnosti: urychluje vytvrzování PUR membrán weber **c** zkracuje technol. přestávku mezi nátěry na 3-5 hod. **c** zamezuje tvorbě bublin/puchůřů **c** vhodný pro aplikace větších tloušťek PUR membrán **c** vhodný do systémů, kde se používá PES výztuž **weberdry fabric**

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Definice výrobku | Katalyzátor – urychlovač vytvrzování hydroizolačních membrán weberdry PUR seal a weberdry PUR details . | |
| Použití | V případech, kdy se weberdry PUR seal aplikuje za nízkých teplot nebo se uvedený nátěr aplikuje v kombinaci s výztužnou textilií weberdry fabric systémem mokrý/mokrý (větší tloušťka nátěru v jedné vrstvě). Určeno zejména pro tyto konstrukce: <ul style="list-style-type: none"> • hydroizolace balkonů, teras, verand, • hydroizolace betonových ploch s pohybem chodců a vozidel, • hydroizolace zelených střech, záhonů, květináčů, • hydroizolace tunelů, mostovek, stadionů. | |
| Technické údaje | Poměr mísení | weberdry PUR seal a weberad catalyser 25 kg k 0,50 kg (100:2) hmotnostních 25 kg k 0,75 kg (100:3) hmotnostních |
| | Zpracovatelnost po vložení aditiva | 20 min. (2%) – 30 min. (3%) |
| | Doba stability za deště při +20 °C, tloušťka nátěru 1,5mm | 3 hod (2%) – 1,5–2 hod. (3%) |
| Zpracování | Promíchejte důkladně nádobu s weberdry PUR seal . Následně přidejte weberad catalyser . Míchejte pomalu a důkladně cca 5minut. Soustřeďte se na stěny a dno nádoby, dokud směs nebude zcela homogenní. Po promíchání nalijte směs na povrch, který má být izolován a rozprostřete ji pomocí válečku. Je nutné dodržovat všechny pokyny a techniky pro zpracování PUR membrán weber v tekuté formě. | |
| Balení | Kovové nádoby 0,75 kg. | |
| Nářadí | Váleček, el. míchadlo, vědro. | |
| Skladování | Při skladování v suchu, v originálně uzavřeném obalu, lze materiál skladovat až 9 měsíců, v teplotním rozsahu +5 °C až +30 °C. | |
| Bezpečnost práce | Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí. | |
| Likvidace odpadů | Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí! | |