


Podhoz pro sanační omítkový systém webersan



Nejdůležitější vlastnosti

- o vodoodpudivý, paropropustný
- o odolný solím
- o pro ruční zpracování



Číslo výrobku

P711

Balení

30 kg

Barva

Šedá

Použití a definice výrobku

► Jako postřík pro omítkový sanační systém **webersan WTA** na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní i vnější použití.

► Solím odolný, vodoodpudivý, paropropustný postřík (podhoz) používaný pro sanační systém **webersan WTA**, **webersan MONO**, **webersan SUPER**.

Rady, tipy, upozornění

► U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

► Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou. Volejte našim technickým poradcům.

► **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**

Spotřeba

► 5 kg/m²/při krytí 50 %

Záměsová voda

► 6,7 – 7 l vody/30 kg balení

CE parametry

CE	Saint-Gobain Weber GmbH, Etzdorf, SRN
	weber.san 160 Rok 05
	obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití
Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	W0
Propustnost vodních pár	$\mu = \max. 30$
Přidrženost	min. 1,0 N/mm²
FP	A
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	0,84 W/m.K
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)	15 cyklů
Pevnost v tlaku	CS IV

Systémové výrobky

Systémové výrobky	Číslo výrobku
webersan 162 WTA	P711
webersan 163 WTA	P723
webersan 600 – jemná štuková omítko	R600



Aplikace



Původní vlhká a zasolená omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 m nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou, houbovité a rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál ihned odstranit z pracovní zóny. Vzniklé otvory očistit a znovu vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena podkladním podhazem, očistit důkladně kartáčem.



Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5–7 l vody pomocí Unimixeru násady na vrtačku, nebo mícháním ve volnospádové míchačce. Doba míchání je 2–5 min.



Postřík se házet síťovité do kříže s pokrytím cca 50 % plochy. Na tento postřík se, po vyschnutí (1 den), nanáší sanační nebo sanační vyrovnávací omítka.

Složení/technická data

Cement, vápno, speciální přísady a aditiva.

Princip účinnosti

Vytvoří rovnoměrně nasáklý podklad. Je odolný proti solím, vodoodpudivý, paropropustný, nevytvářející zábranu vlhkosti.

Všeobecné požadavky na podklad

Původní vlhká a zasolená omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 m nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou, houbovité a rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál ihned odstranit z pracovní zóny. Vzniklé otvory očistit a znovu vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena podkladním postříkem, očistit důkladně kartáčem.

Zpracování

Postřík se rozmíchá do obvyklé konzistence pouze z čistou vodou. Zdivo nahodíme síťovité do kříže s pokrytím cca 50 %. Při práci na silně savém zdivu a při teplém počasí je nutné chránit postřík před rychlým zasycháním lehkým kropením.

Nářadí

Zednická lžice, lať, zednická šňůra, vodováha, unimixer.

Čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.



Balení

Ve 30 kg papírových obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v neotevřeném originálním obalu, uložené na místě chráněném proti vlhkosti. Chránit před horkem.

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Maximální teplota podkladu a vzduchu pro aplikaci je +26°C.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Bezpečnost práce

Před započetením práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předeepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

