

LEHKÁ PODKLADNÍ OMÍTKA



Definice výrobku

Lehčená, suchá omítková směs pro strojní a ruční zpracování na cihly, beton, pórobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiéru.

Barva

Vyrábí se v šedé barvě.

Složení

Hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad, polystyrenových vloček.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanášením směsi doporučujeme na podklad z monolitického betonu provést postřík cementovou maltou, **weberdur podhoz**, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Osazení stroje

Šnek + mantl UE 4, hadice prům. 25, malt. dýza prům. 12, míchací hřídel standard.

Nářadí

Omitací stroj s příslušenstvím, zednická lžice, hladítka, strhávací lať.

Čištění

Omitací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Použití

Weberdur 130 – podkladní omítka pro všechny minerální podklady.

Spotřeba

10 kg/10 mm/m²

Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20% dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 40 ks – 1200 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních Obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Omítka je vhodná pro lehčené zdivo: keramické cihly o objemové hmotnosti > 650 kg/m³, porobeton o objemové hmotnosti > 450 kg/m³.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Aplikace



Podklad je nutné důkladně navlhčit před aplikací omítky. Omítka se smíchá s čistou vodou v poměru 30 kg omítky (pytel)/8 l vody.



Weberdur 130 se aplikuje na podklad v tloušťce 10 – 25 mm, lokálně i více, ale systémem vrstvení. Při silně savých či rozdílně savých podkladech se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách. První vrstva má být ve tloušťce 2/3 celkové tloušťky omítky.



Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou latí.



Povrch se dle druhu finální omítky vodorovně zdrsní nebo zvrásní metlou (škrábané silnostěnné omítky) nebo vyhladí dřevěným hladítkem (tenkovrstvé omítky). Tam, kde se očekává dilatační pohyb, omítku prořízněte. Čerstvě aplikovaná omítka se musí chránit před prudkým odvodem vlhkosti, aby dobře vytvrdla.

poznámka

Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky).



Č. výrobku

MVCO 130

Balení

30 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- vysoký modul pružnosti
- vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
- ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
- bez prutí
- velmi vhodná pro nehomogenní podklady
- pro strojní i ruční zpracování
- vysoce přilnavá
- odpuzuje vodu
- minimální tepelná vodivost
- nízká objemová hmotnost
- tl. vrstvy 10 – 20 mm

CE parametry



Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84, D40549 Düsseldorf

weberdur 130

DoP-DE-dur 130

II

lehká malta pro vnitřní a vnější omítku (LW)

Harmonizovaná technická specifikace

EN 998-1

Reakce na oheň

A1

Absorpce vody

W2

Propustnost vodních pár

$\mu \leq 20$

Přidrznost

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

FP

B

Tepelná vodivost

$\leq 0,39 \text{ W/m.K (P = 50 \%)}$

Tabulková hodnota EN 1745

$\leq 0,43 \text{ W/m.K (P = 90 \%)}$

Trvanlivost

NPD

Nebezpečné látky

NPD

Systémové výrobky

weberpral
webertop 200
webertop 204
webertop 203

OMM + č. barvy
OMMD + č. barvy
OMME + č. barvy
OMMEF + č. barvy