

VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA S FILCOVANÝM POVRCHEM



Definice výrobku

Webermur 644 je suchá minerální malta podle ČSN EN 13279-1.

Složení

Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.

Barva

Šedobílá.

Technická data

Tepelná vodivost < 0,49 W/mK
 Propustnost vodních par $\mu = 10$
 Požární odolnost A 1
 Pevnost v tlaku po 28 dnech > 2,0 MPa
 Obj. hmotnost v suchém stavu ... < 1200 kg/m³
 Zrnitost max. 1 mm
 Zpracovatelnost > 50 minut

Potřeba vody cca 13 l/30 kg
 Tloušťka nánosu 10 mm
 Přidržitelnost min. 0,1 MPa

Všeobecné pokyny

- Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.
- Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod + 8 °C.
- Pro aplikace a použití platí normy EN 13914-2, ČSN 733714, EN 1996-2.

Zvláštní pokyny

- Další povrchová úprava (nátery, tapety, obklady) se může provádět po zaschnutí a vyzrání omítky (min. 1 mm/den).

Příprava podkladu

- Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.
- Zdivo musí splňovat požadavky podle normy EN 1996-2 pro zdivo.
- Pro navrhování, přípravu a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů platí EN 13914-2 a ČSN 733714.
- U velmi savých podkladů, např. pórobeton nebo keramické zdivo je nutno provést předběžnou úpravu přípravkem **weberkombi grund**, beton musí být ošetřen přípravkem **weberkombi kontakt**.
- Odstraňte jemnou vrstvu separačních přípravků.

Nářadí

Zednická lžice, štětka, fanka, stahovací lat, vědro na vodu, míchačka nebo omítací stroj, hladítko PUR nebo dřevěné.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Použití

Omítková směs **webermur 644** je vhodná k omítání stropů a stěn. Jednovrstvá vnitřní omítky se vyhlazují filcovým hladítkem. Díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem má širokou oblast uplatnění. Omítky vyhlazené filcovým hladítkem je po uplynutí doby nezbytné pro vyschnutí vhodná jako podklad pro nátěrové systémy. Omítky jsou vhodné i pro domácnosti kuchyně a koupelny.

Spotřeba

11 kg/10 mm/m²
 cca 2,7 m²/30 kg

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

Ve 30 kg papírových obalech, 35 ks/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



Aplikace



strojní:

Maltu je možné zpracovávat všemi běžnými stroji na jádrové omítky.

ruční:

Obsah pytle důkladně promíchejte s uvedeným množstvím vody tak, aby vznikla správná konzistence ke zpracování.

Omítka se smíchá s čistou vodou v poměru 30 kg omítky (pytel)/13 l vody.



Provedení hladké omítky:

- Vyhladte pomocí **webermur 659** (na objednávku).

Provedení filcované omítky:

- Naneste maltu v uvedené tloušťce.
- Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte latí tak, aby nevznikaly dutiny.
- Po stažení omyjte omítnutou plochu hrubou houbou.
- Vyhladte staženou omítku filcovým hladítkem nebo houbou.
- Po omítnutí je nutno zajistit dostatečné příčné větrání.
- V místech, na kterých může docházet k pohybu směrem k sousedním dílcům, je nutno omítku zaříznout.



Č. výrobku

MVS 644

Balení

30 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- estetický vzhled po úpravě filcovým hladítkem
- jemný povrch
- vysoká přilnavost
- pro novostavby a rekonstrukce
- na různé podklady
- jednovrstvá

CE parametry



Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84, D40549 Düsseldorf

webermur 644

DoP-DE-mur 644

II

vápenosádrová suchá omítková směs

Harmonizovaná technická specifikace

EN 13279-1: B3/50/2

Reakce na oheň

A1

Vzduchová neprůzvučnost

NPD

Tepelný odpor

NPD