

Nejdůležitější vlastnosti: proniká betonem, pojí se s železem, ulpívá na jeho povrchu a oddaluje počátek koroze • nezpůsobuje změny struktury betonu • nesnižuje paropropustnost • prodlužuje výrazně životnost železobetonu • jednoduchá aplikace, nátěr je ihned připraven k nanášení • je nehořlavý

Definice výrobku	Jednosložkový migrující inhibitor oddalující korozi ocelové výztuže v železobetonu.
Barva	Bezbarvá kapalina.
Technické údaje	Objemová hmotnost (kg/m ³): 1 010 Hodnota pH: < 10,4
Použití	webertec inhibitor M se používá jako preventivní ochrana proti korozi železobetonových staveb, při opravách železobetonových staveb k ošetření korodující nebo korozí ohrožené ocelové armatury v místech bez viditelného poškození betonu. webertec inhibitor M je zejména vhodný zvláště k prodlužování životnosti pohledového betonu.
Zkušební atesty	Výrobek je certifikován podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Průběžnou nezávislou kontrolu kvality výroby zajišťuje AZL 1687 LABBET®. Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prostředí a BOZP provádí certifikační orgán č. 3029.
Pokyny pro zpracování	Podklad: Z povrchu podkladu, na který bude použit inhibitor koroze webertec inhibitor M , musí být odstraněn prach, špína, zbytky starých nátěrů. Nejvhodnější je nanášet nátěr na suchý, savý podklad. Příprava nátěru: webertec inhibitor M je připraven přímo k nanášení a není třeba jej před aplikací na povrch betonu nijak upravovat. Doba zpracovatelnosti výrobku není časově omezena. Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C. Nanášení nátěru: webertec inhibitor M je možné provádět štětcem, válečkem, stříkáním. Podle savosti podkladu se doporučují 1–2 nátěry tak, aby celková spotřeba činila min. 0,2 kg/m ² . Jednotlivé nátěry lze aplikovat bezprostředně po sobě. Ošetření povrchu: Ošetřené plochy je třeba po 1 až 3 dnech 1–2x pokropit vodou pro urychlení penetrace.
Vydatnost	Podle konkrétní aplikace 0,2 ÷ 0,4 kg/m ² .
Balení a skladování	webertec inhibitor M se dodává standardně v PE kanystrech o hmotnosti 10 kg. Skladovat při teplotě +5 až +40 °C. V neporušených původních obalech činí doba skladovatelnosti 24 měsíců. Chránit před mrazem.
Ochrana zdraví při práci	Práce s materiálem webertec inhibitor M nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při aplikaci používat ochranný oděv, brýle a rukavice. Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31. Protože výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, je nutné BL poskytnout příjemci nebo dopravci. V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a distributorům následující informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání: <i>Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).</i> <i>Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití.</i> <i>Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 71. Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w/w).</i>
Odstraňování odpadu	Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Důležité upozornění

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku.

Veškerá doporučení firmy Weber jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěš zaručujícímu posouzení firmou Weber.

Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.cz.weber.