

Nejdůležitější vlastnosti: vyrovnává savost podkladu • zajišťuje přdržnost následné vrstvy omítky • vytváří adhezni můstek mezi podkladem a omítkou

Definice výrobku

Suchá omítková směs na bázi hydraulického a vzdušného vápna s tříděným pískem a dolomitem jako plnivem. Možnost strojní aplikace.

Oblast použití

Určený jako podhoz pro aplikace, kdy není povoleno použití omítky s obsahem cementu či slínku. Používá se jako přednástřík (špric) k zajištění adhezního můstku při renovaci a výměně omítek u budov, kdy se k provádění jádrové omítky používá hydraulická vápenná jádrová omítka 0–3 mm **webercal 148** nebo hydraulická vápenná jádrová omítka 0–6 mm **webercal 159**.

Typ podkladu

- Minerální podklad
- Omítka
- Cihla

Omezení

- Směs nepoužívejte, pokud hrozí pokles teploty pod +5 °C.

Dobré vědět

Připravenou směs je třeba spotřebovat do dvou hodin. Aby se zabránilo rychlému vysychání, je třeba fasádu vždy zvlhčit a zakrýt. Vždy používejte zastřešení proti dešti.

Příprava podkladu

Před zahájením nanášení podhozu podklad zvlhčete. Použijte hadici s jemným rozprašovačem.

Míchání

Promíchávejte s vodou v poměru 3,5 l vody / 20kg pytel pomocí el. míchadla po dobu 3–4 minut nebo ve volnospádové míchačce po dobu 7–10 minut do dosažení lehce tekuté konzistence.

Použití

Podhoz se aplikuje na fasádu pomocí vhodného omítacího stroje, například Uelzener nebo PFT s maltovou džzou 17–20 mm. Šnek+mantl UE8, hadice průměr 35 mm, míchací hřídel Super. Případně pomocí omítacího „kafemlýnku“ pro stříkání omítek. Podhoz je možno aplikovat i ručně, zednickou lžící a povrch rozetřít malířskou štětkou, ale neuhlazovat! V takovém případě je však třeba počítat s větší spotřebou materiálu.

Poznámka: při strojní aplikaci je nutné maltovou hadici vždy prolít vápenným mlékem, ještě před zahájením omítání.

Následné zpracování

Vrstvu omítky je třeba udržovat vlhkou. Použijte hadici s jemným rozprašovačem.

Upozornění: Pokud hrozí pokles teploty pod +5 °C, bez opatření proti nízkým teplotám směs nepoužívejte.

Technická data

Spotřeba materiálu	cca 4–5 kg/m²
Zrnitost	0–3 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	podklad musí být zcela pokryt
Maximální tloušťka vrstvy	3 mm
Spotřeba vody	cca 3,5 l/20kg pytel
Vydatnost	cca 12 l/20kg pytel
Doba zpracovatelnosti	2 hodiny
Doba schnutí před aplikací další vrstvy	nejdříve následující den po aplikaci, po důkladném vytvrdnutí
Pojiva	NHL 5
Plnivo	písek a dolomit 0–3 mm
Složení	vápno+hydraulické vápno 10/90/500
Vyztužení vláknou	ne
Přdržnost	0,1 mPa dle EN 1015-12
Pevnost v tlaku	CS I podle EN 1015-11
Kapilární absorpce vody	W0 podle EN 1015-18
Označení CE	ano

Velikost balení

20kg pytel.
1 000kg big-bag.



Skladování

V interiéru, případně na pracovišti s ochranou před povětrnostními vlivy.
Nejdéle 12 měsíců od data výroby

Bezpečnost práce

Vždy se seznamte s informacemi v platných bezpečnostních listech, používejte ochranné pracovní prostředky a respektujte pravidla bezpečnosti práce na pracovišti.

Odmítnutí odpovědnosti

Vzhledem k tomu, že situace a podmínky se vždy liší, nemůže společnost Saint-Gobain Sweden AB nést odpovědnost za nic jiného než za správnost informací uvedených zde v části „Specifikace produktu“.

Příkladem informací a skutečností, za které společnost Saint-Gobain Sweden AB neodpovídá (ať už jsou výslovně uvedeny, nebo ne), jsou skladování, konstrukce, zpracování, interakce s jinými výrobky, provedení a místní podmínky.