

Nejdůležitější vlastnosti: ruční i strojní nanášení • pro vnitřní i vnější prostředí • béžová barva • prodyšný • pro nové i staré omítky • skladování až 12 měsíců

Definice výrobku	Suchá omítková směs na bázi hydraulického a vzdušného vápna s přírodním pískem a jemnozrnným dolomitom se zrnitostí 0–3 mm jako plnivem. Možnost strojní aplikace. Bez obsahu cementu.	
Použití	Používá se pro omítání tam, kde je třeba vyšší pevnosti než jaké lze dosáhnout omítkou na bázi vzdušného vápna. Vhodná též na fasády objektů v exponovaných lokalitách, jako je pobřeží a jiné oblasti se silnými srážkami, kde předpisy vyžadují vápennou omítku. Doporučuje se pro renovaci starších budov, kde je stávající pevná vápenná omítka. Lze použít i pro drobné zdicí práce, ale nikoli pro provádění zděných konstrukcí. Vhodná k použití jako obětovaná omítka.	
Složení	Vzdušné vápno, hydraulické vápno NHL 5, přírodní písek. Jemnozrnný dolomit Zrnitost: 0–3 mm	
Technická data	Zrnitost	0–3 mm
	Přidržnost	0,1 MPa (EN 1015-12)
	Pevnost v tlaku	CS I
	Kapilární absorpce vody	W0 (EN 1015-18)
Upozornění	• Teplota použití +5 °C až +26 °C. • Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. • Připravenou směs je třeba spotřebovat do dvou hodin. Aby se zabránilo rychlému vysychání, je třeba podklad dobře zvlhčit a lešení zakrýt. Vždy používejte zastřešení proti dešti. Vyhněte se aplikaci za silného větru či ostrého slunečního svitu nebo deště.	
Příprava podkladu	Podklad z cihel a přírodního kamene se opatří vápenným špricem vyrobeným z omítky webercal 109 smíchaným s vyšším podílem vody. Tloušťka vrstvy nepřesáhne 5 mm. Na dřevěné podklady (s nosičem omítky) se nanese první vrstva hydraulické vápenné omítky webercal 148 v takové tloušťce, aby rákosové rohože či kovové pletivo důkladně pokryla. Před zahájením nanášení hrubé vrstvy omítky podklad navlhčete. Použijte hadici s jemným rozprašovačem.	
Míchání	Míchávejte s vodou el. míchadlem po dobu 3–4 minut nebo ve spádové míchačce po dobu 7–10 minut.	
Typ podkladu	Minerální – savý podklad • Omítka. • Cihla.	
Zpracování	Omítka se aplikuje obvykle následující den po nanesení podhzo. Omítku nahazujte zednickou lžící nebo aplikujte pomocí vhodného omítacího stroje, (např. Uelzener, PFT, M-Tec), a pistole s maltovou dýzou 17–20 mm. Šnek+mantl UE8, hadice průměr 35 mm, míchací hřídel Super. Požadované tloušťky omítky se dosáhne nanesením jednotlivých vrstev o tloušťce maximálně 10 mm na jednu vrstvu. Každou vrstvu stlačíme hladítkem a stáhneme latí. Pro optimální přilnavost následné povrchové omítky je třeba webercal 148 zdrsnit pomocí hladítka s hřeby nebo mřížkovým škrabákem. Připravenou směs je třeba spotřebovat do dvou hodin. Nanášení krycích vrstev: Následné krycí vrstvy, štuk, ušlechtilé omítky, stěrky až po min. 3 dnech. Aplikovanou vrstvu omítky udržujte vlhkou po dobu nejméně 3 dnů. Použijte hadici s jemným rozprašovačem. Poznámka: při strojní aplikaci je nutné maltovou hadici vždy prolít vápenným mlékem, ještě před zahájením omítání.	
Spotřeba	Omítky: cca 20 kg/m ² (10 mm) Vody: cca 4,5l / 20kg pytel Vydatnost cca 12 l / 20kg pytel	
Balení	Papírové pytle 20 kg.	
Nářadí	Míchačka nebo el. míchadlo, zednická lžice, ocelové hladítko, vědro na vodu, stahovací lat, vodící a rohové lišty.	

Barva	Přírodně béžová.
Skladování	Při skladování v interiéru, v originálně uzavřeném obalu a chráněný před povětrnostními vlivy, lze materiál skladovat až 12 měsíců.
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!