

weber šlehaný tmel

lehčený opravný tmel



Kód
IS100 05

Balení
Plast. nádoba 500 ml.

Barva
Bílá.



OBLAST
POUŽITÍ

Nejdůležitější vlastnosti

- Dokonale hladký povrch s vysokou přídržností k podkladu
- K okamžitému použití bez penetrace
- Snadno použitelný s dokonale hladkým efektem
- Opravy jedním krokem
- Jednoduchá aplikace špachtlí nebo stěrkou.
- Pro použití v interiéru

Použití a definice výrobku

- Tmel je formulovaný jako opravný a vyrovnávací tmel na většinu stavebních materiálů včetně klasických omítek, štuků a sádkartonu a pro tmelení spár a prasklin ve vnitřním prostředí. Je vhodný zejména pro opravy interiérové stěrky na stěny a stropy **webermur rudin fine** a je ideálním pomocníkem pro lokální opravy před malováním v tloušťkách od 1 mm do 2 cm. Tmel je připravený k okamžité aplikaci s minimálním propadem při zasychání.

Složení

- Směs vodní disperze a pojiv s příměsí aditiv zlepšující celkové vlastnosti hmoty.

Technické údaje

Charakteristika	Hodnota
Propustnost pro vodní páry:	0,04 m
Permeabilita vody v kapalně fázi:	NPD*
Soudržnost:	0,5 MPa
Trvanlivost:	NPD*
Teplná vodivost:	NPD*
Reakce na oheň:	F

* no performance determined (nejdou stanoveny žádné hodnoty)

Tyto hodnoty vycházejí z laboratorních zkoušek v podmíněném prostředí a mohou být výrazně ovlivněny způsobem použití.

Příprava podkladu a aplikace

- Tmel se aplikuje na vyzrálý, očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic případně nátěrů. Užší nebo vlasové praskliny se proškrábou (například rohem špachtle) do tvaru písmene V a následně vyplní bez použití penetrace. Tmel se nedoporučuje aplikovat na vlhký podklad.

Druhy podkladů

- Beton, jádrová omítka, štuky, pórobeton, sádkarton, dřevotřísku, cementotřískové desky a mnoho dalších stavebních materiálů.

Zpracování

- Aplikaci provádíme ručně pomocí nerezové špachtle nebo hladítka a tmel vtlačíme do místa aplikace v celém objemu otvoru či praskliny a následně uhladíme. V případě požadavku na hrubší vzhled lze povrch upravit cca po 20 minutách štětcem do potřebného designu. K finální úpravě vlasových trhlin lze použít navlhčenou houbičku nebo prst. V případě použití v exteriéru je nezbytné aplikace fasádního nátěru.

Zasychání

- V závislosti na tloušťce aplikace, teplotě a vlhkosti vzduchu (při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu cca 50 % do 2 hodin).

Provedení malby

- Přetírání interiérovými barvami se provádí hned následující den, po vyschnutí a případném přebroušení po důkladném odsátí prachu z povrchu. Ve výjimečných případech lze započít s malbou ve stejný den.

Upozornění

- Teplota pro aplikaci: 5–26 °C, tmel nemá schopnost tmelenou prasklinu opticky skrýt, ale plní pouze funkci výplně a musí být následně překryt malbou. Tmel není určen pro celoplošné stěrkování.

Nářadí

- Špachtle, stěrka, hladítko

Ředění, mytí a čištění

- Připraveno pro okamžité použití, pomůcky omýt vodou.

Skladování

- Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat 12 měsíců.

Bezpečnost práce

- Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky

Likvidace odpadů

- Postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
- Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.