



Nejdůležitější vlastnosti

• Vysoce přilnavé • Vhodné pro podlahové topení • Pro Interiér a exteriér • S prodlouženou dobou zpracovatelnosti • Třída C2TE S1.

Definice výrobku

Lepidlo na obklady a dlažby na bázi cementu s přidavkem modifikujících přísad. Splňuje požadavky EN12004 pro zařazení do skupiny C2TE S1.

Barva

Šedá.

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +30 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.



Použití

Weberfor flex M je jednosložková suchá lepicí maltová směs určená zejména pro lepení obkladů a dlažeb na podklady z betonu, zdiva, cementových a vápenocementových malt, sádkartonu i konstrukčních desek. Pro lepení na hydroizolační stěrky WEBER. Při použití přechodového můstku **weberpodklad HAFT** lze **weberfor flex M** použít i pro lepení přímo na starou dlažbu.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 5 kg pytel do cca 1–1,2 l vody pomaloběžným míchadlem. Po dokonalém rozmíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

Aplikace

Weberfor flex M je možné nanášet při lepení hřebenovou stěrkou 6x6, 8x8 nebo 10x10 mm dle velikosti dlaždice. Síla vrstvy nesmí přesáhnout 10 mm. Spárování není možné provádět dříve než po 24 hodinách (při teplotách pod +10 °C se tato doba výrazně prodlužuje). Plné zatížení je možné po 28 dnech. Po celou dobu zpracování a zrání nesmí teplota malty klesnout pod +5 °C. Případná znečištění kovových lišt a kovových prvků je nutné ihned očistit, jinak na nich zůstanou trvalé skvrny.



Spotřeba

4 kg/m²

Balení

v 5 kg PE obalech

Doba zpracovatelnosti

90 min.

Doba otevřenosti

45 min.

Doba zrání

7 dní (+20 °C)

Měrná spotřeba záměsové vody

1,0–1,2 l / 5 kg

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.



Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

CE		
divize weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8		
19	Reakce na oheň	Třída E
LOD 533 M	Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list
PoV forflex M 001/2019	Pevnost spoje, vyjádřena jako:	
EN 12004:2007 + A1:2012	- vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²
	trvalá odolnost:	
C2TE S1 – zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady	- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²
	- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm²
	- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení	≥ 1,0 N/mm²