

webertop 200 aquabalance

probarvená škrábaná omítka hrubozrnná



Č. výrobku
OMMD + č. odstínu

Balení
Ve 25 kg PE obalech.

Odstíny
145 odstínů barev dle
vzorníku **webertop**



OBLAST
POUŽITÍ

Nejdůležitější vlastnosti

- Přírodní materiál
- Velmi vysoká životnost
- Propustný pro vodní páry
- Probarvený
- Samočistící
- Zpracování vyžadující zkušenosti s břizolitovými omítkami

Použití a definice výrobku

- Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.
- Omítka je určena k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího systému, i k úpravě tradičních jádrových omítek upravených pro břizolit nebo k renovacím starých břizolitů.

Struktura - zrnitosti

- Škrábaná omítka hrubozrnná – velikost zrna 4,0 mm nebo omítka jemnozrnná 1 mm.

Složení

- Minerální omítka na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad, slídy.

Podmínky pro zpracování

- Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C u bílého odstínu a pod +8°C u barevných odstínů. **Maximální teplota pro aplikaci je +26°C.**
- Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu a podobně) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech.
- Během aplikace omítky **webertop** a po dobu než se odstraní z fasády lešení, je bezpodmínečně nutné mít fasádu zakrytou ochrannými plachtami proti působení povětrnosti. V opačném případě hrozí barevné fleky na omítce způsobené nestejnoměrným vysycháním.

Všeobecné požadavky pro podklad

- Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva vnějšího kontaktního zateplovacího systému **vytvořená stěrkovou hmotou webertherm min LZS 740** upravenou do vodorovných vlnek vysokých 3–4 mm. Vhodnými podklady jsou také vyzrálé soudržné vápenocementové omítky **weberdur 132, weberdur 137, weberdur 140 SLK**. Tmel nebo omítka musí být vyzrálé min. 1 mm omítky (tmele)/1 den přestávka.

Poznámka

- Jádrová omítka musí být homogenní (stejně hustoty) na celé fasádě, povrchově – vodorovně zdrsňená do pravidelných vlnek.
- Při provádění jádrových omítek svépomocí, při použití více druhů omítek nebo aplikace do omítkových pasů musí být povrch upraven tmelem **webertherm min**. To platí i pro renovaci starého břizolitu.
- Podklad pro tmel nebo omítku musí být vyzrálý. (Minimálně 1 mm omítky = 1 den pauzy).

Rovnost podkladu

- Doporučuje se, aby nerovnost podkladu nepřevyšovala velikost zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.

Podkladní nátěr

- Omítka se nanáší na základní vrstvu zateplovacího systému bez penetrace.

Ředění

- Poměr vody je 5 litrů na 1 pytel (25 kg). Poměr vody výrazným způsobem ovlivňuje barevnost omítky, proto je nutné, aby poměr vody přidávaný do omítky byl striktně dodržován při každé nově míchané dávce! Poměr vody se může výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Nářadí

- Hladítko nerezové, hladítko plastové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce nebo míchačka s nuceným mícháním, škrábák, cidlina, strojní omítačka.

Čištění

- Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.



Zpracování:

1 Webertop škrábaná omítka se míchá pouze s čistou vodou cca 4,5 lt/25 kg, vždy několik balení najednou pomocí UNIMIXERU – nástavce na vrtačku s pomalými otáčkami nebo míchačky s nuceným mícháním. Poměr vody se může výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách! Při aplikaci na jádrové omítky je třeba podklad navlhčit. Jakmile je omítka jednou namíchána a připravena k aplikaci není možné ji dodatečně ředit přidáním vody. Ideální je zpracování strojní omítačkou.

2 Omítka **webertop** se provádí klasicky ostrým náhozem lžící nebo strojně ve vrstvě 10–11 mm. Omítka se **nesmí** aplikovat natahováním hladítkem, **webertop** aplikujeme pouze náhozem nebo strojně. Podklad musí být navlhčen – ale voda při vlhčení nesmí stékat po fasádě.

3 Omítka se ihned po nastříkání na zeď stahuje zubatým hladítkem. Velmi důležitá operace pro vytlačení vzduchových bublin z omítky.

4 Následně se zcela vyhladí tzv. hladítkem motýl.

5 Následující den po aplikaci se provede vyškrábání povrchu speciálním škrábákem na tl. cca 8 mm.

poznámka

Při aplikaci na jádrovou omítku je nutné podklad zvlhčit. Při aplikaci na tmel se podklad nevlhčí. Při omítání nebo při škrábání se mohou objevit barevná zrnka suchého pigmentu, která je nutno při provádění omítky odstranit /vyjmout.

**Barevné odstíny**

- Omítka se dodává standardně v bílém odstínu 0030 Diamant, dále také v odstínech dle vzorkovnice **webertop** – viz str. 512. Omítka se nevyrábí ve slovně označených barvách v uvedené vzorkovnici.
- Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30.

Spotřeba

- **webertop 200 aquabalance** (4 mm): 25 kg/m²
- **webertop 200 aquabalance** (1 mm): 15 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

- Ve 25 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

- 12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
- Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.

- Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

UPOZORNĚNÍ: Zapuštěný box na rolety/žaluzie, který je součástí obvodového zdiva, musí být proveden z identického zdícího materiálu jako obvodová zeď, ve které je umístěn.

CE parametry

	Saint-Gobain Weber GmbH Schanzenstr. 84, D40549 Düsseldorf
	DoP-DE-top 200
	10
	probarvená malta pro vnější omítku (CR) pro venkovní použití
Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	A ₁
Absorpce vody	W ₂
Propustnost vodních par	max. 20
Přidržitost	≥ 0,08 N/mm ²
FP	B
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	λ = 0,89 W/mK
Trvanlivost (dle ČSN 72 24 52)	NPD
Pevnost v tlaku	CS I