

Nejdůležitější vlastnosti: ruční nanášení pomocí nerez hladítka (natahování) **c** pro vnitřní i vnější prostředí **c** vysoká mechanická odolnost **c** jednoduchá zpracovatelnost **c** nehořlavá

Barva	Přírodně šedá s kontrastním kamenivem.																				
Definice výrobku	Suchá cementová směs pro vytvoření teracových pemrlovaných omítek.																				
Použití	Zhotovení tvrdých pemrlovaných teracových omítek.																				
Složení	Portlandský cement, písek, kamenivo.																				
Technické údaje	<table> <tr> <td>Reakce na oheň</td><td>AI</td></tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku</td><td>> 45 MPa</td></tr> <tr> <td>Pevnost v tahu</td><td>> 8 MPa</td></tr> <tr> <td>Přidržitost</td><td>> 1,0 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Max. zrnitost</td><td>4 mm*/8 mm*</td></tr> <tr> <td>Součinitel odporu při průniku vodních par</td><td>$\mu \leq 25$</td></tr> <tr> <td>Kapilární absorpce</td><td>Wc 0</td></tr> <tr> <td>Min. tl. vrstvy</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>Zpracovatelnost</td><td>50–60 min. (+20 °C)</td></tr> <tr> <td>Zahájení pemrlování</td><td>po 5 dnech</td></tr> </table> Tyto hodnoty vycházejí z laboratorních zkoušek v podmíněném prostředí a mohou být výrazně ovlivněny způsobem použití.	Reakce na oheň	AI	Pevnost v tlaku	> 45 MPa	Pevnost v tahu	> 8 MPa	Přidržitost	> 1,0 N/mm ²	Max. zrnitost	4 mm*/8 mm*	Součinitel odporu při průniku vodních par	$\mu \leq 25$	Kapilární absorpce	Wc 0	Min. tl. vrstvy	12 mm	Zpracovatelnost	50–60 min. (+20 °C)	Zahájení pemrlování	po 5 dnech
Reakce na oheň	AI																				
Pevnost v tlaku	> 45 MPa																				
Pevnost v tahu	> 8 MPa																				
Přidržitost	> 1,0 N/mm ²																				
Max. zrnitost	4 mm*/8 mm*																				
Součinitel odporu při průniku vodních par	$\mu \leq 25$																				
Kapilární absorpce	Wc 0																				
Min. tl. vrstvy	12 mm																				
Zpracovatelnost	50–60 min. (+20 °C)																				
Zahájení pemrlování	po 5 dnech																				
Upozornění	Teplota použití +5 °C až +35 °C. Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. Do malty je zakázáno přimíchávat jakékoliv přísady. Vyhněte se aplikaci za silného větru či ostrého slunečního svitu nebo deště.																				
Příprava podkladu	Podklad musí být pevný, nosný, soudržný – min. >1,0 MPa, suchý, bez prachu, nečistot a zbytků původních nátěrů a stěrek snižujících přilnavost.																				
Provedení teracové omítky	Vrstva teracové omítky se nanáší v tloušťce 12–15 mm na předupravený podklad. Podklad upravíme nanesením spojovacího můstku weberdur podhoz MC665 u savých materiálů (např. keramické cihla) nebo s webersan 95IS u nesavých materiálů (např. kámen). Všechny spáry vytvořené v podkladu musí být příznáhy i ve vrstvě zhotovené teracové omítky. Jejich prořezání musí proběhnout nejdéle do 12 hodin od nanesení teracové omítky. Ošetření povrchu: Nataženou vrstvu teracové omítky weberdur TERACO je nezbytné ihned po zatuhnutí chránit před extrémně rychlým vysycháním, zejména přímým sluncem, průvanem a větrem. Intenzivní ošetřování je třeba provádět minimálně tři dny po aplikaci. Optimální je zakrytí povrchu geotextiliemi udržovanými trvale ve vlhkém stavu. Je nutné se vyhnout nerovnoměrnému vysychání např. v důsledku slunečního osvětlení. Pemrlování: Aby nedošlo k vylamování zrn, zejména drobného kameniva, je možné započít s pemrlováním nejdříve po pěti dnech od natažení. Pemrlování se provádí kamenickou pemrlicí. Omítka umožňuje i strojní úpravu povrchu jehlovou pistolí nebo pískováním za mokra i za sucha. Tento způsob strukturování je vhodný výhradně pro stavebníky mající praktické zkušenosti se strojním pemrlováním. Spotřeba suché směsi: 1,9 kg/mm/m². Spotřeba vody: 4,8–5,5 l/25kg pytel.																				
Balení	Papírové pytle, 25 kg.																				
Nářadí	Míchačka nebo el. míchadlo, zednická lžíce, ocelové nerez hladítko, vědro na vodu, příslušné strojní vybavení k pemrlování, pro lokální opravy pemrlovací kladivo.																				
Skladování	Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat min. 6 měsíců.																				
Bezpečnost práce	Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.																				
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.																				

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

