

Nejdůležitější vlastnosti: zvyšuje přilnavost • zlepšuje aplikaci • zvyšuje výkonnost

Definice výrobku	Mléčně zabarvený nátěr ze syntetické pryskyřice, určený ke zvýšení adheze správkových malt na beton.				
Složení	Emulze syntetických pryskyřic, methylothiazolinon, benzisothiazol.				
Použití	Reprofilace betonových konstrukcí (vodorovných/svislých).				
	příklady možností použití	druh malty		voda na rozmíchání malty	
	vysprávký betonového zdíva reprofilace a dílčí opravy drobná tmelení	cement	písek	weber latex	voda
		1 kbelík	2 kbelíky		
	jádrová omítka	cement	písek	1 díl	2 díly
		1 kbelík	1 kbelík		
	zdící malta, tenkovrstvá podlahová mazanina	cement	písek	1 díl	4 díly
		1 kbelík	3 kbelíky		
	lepící tmel na pokládání dlažby	malta s poměrem 350 kg cementu/m³ suchého písku		1 díl	3 díly
Barva	Mléčně bílá.				
Technické parametry	pH	10			
	Obsah sušiny	47 %			
	Hustota	1 (20 °C)			
Požadavky na podklad	Neaplikujte, pokud mrzne! weber latex nenahrazuje přípravu podkladu, který musí být v každém případě čistý, zbavený prachu, pevný a soudržný.				
Upozornění	Nepoužívejte v neředěném stavu = v čisté formě koncentrátu. Nepoužívejte samostatně jako přímou penetraci nebo jako podkladní vrstvu.				
Podmínky pro zpracování	Pačok (adhezni můstek) pod opravnou maltu weberrep sol Dávkování na 1 m². weber latex 0,25 lt : 0,5 lt voda : 2 kg weberrep sol Příprava pačoku Rozmíchejte weber latex ve vodě v poměru weber latex 0,25 lt : 0,5 lt vody a přimíchejte 2 kg práškové směsi weberrep sol , aby vznikl pačok o hustotě, která umožňuje nátěr štětkou nebo štětcem. Ihned po namíchání nanášejte na připravený betonový podklad. Uvedeným poměrem připravíme množství pačoku na nátěr plochy cca 1,0 – 1,2 m².				
Nářadí	Štětec nebo štětka, vědro, měřka.				
Čištění	Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.				
Spotřeba	0,25 lt weber latex / 0,5 lt vody / m². Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech se štětkou na hladkém povrchu v optimálních podmínkách. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová struktura ovlivňují celkovou spotřebu.				
Balení	5 lt, 72 ks/paleta (360 kg).				
Skladování	12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.				
Upozornění	Nepoužívejte v neředěném stavu = v čisté formě koncentrátu. Nepoužívejte jako přímou penetraci nebo jako podkladní vrstvu. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.				
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejzte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.				
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!				