

hloubkový zpevňovač omítek

zpevňuje staré omítky



Č. výrobku
H707

Balení
V 5 kg PE obalech,
64 ks – 320 kg/paleta.

Barva
Bezbarvý, po aplikaci
transparentní



OBLAST
POUŽITÍ



APLIKACE
ŠTĚTCEM



APLIKACE
VÁLEČKEM

Nejdůležitější vlastnosti

- Hloubkově zpevňuje staré omítky
- Odstraní křídování povrchu
- Snižuje nasákavost
- Neutralizuje podklad pod nátěry a omítky

Použití a definice výrobku

- K ochraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění. Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasád. Povrchově savé omítky, rovněž tak staré, pevné. Je vhodný i pro zpevnění pískujících interiérových omítek.
- Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními atmosférickými vlivy. Neutralizuje čerstvé, ještě alkalické vápenné a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrně savé podklady.



Složení/technická data

- Důležitou složkou výrobku je syntetická pryskyřice.

Spotřeba

- 0,2 kg/m² 1 vrstva²
- Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Podmínky pro zpracování

- Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při provádění a vysychání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Všeobecné požadavky pro podklad

- Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu. Na povrchu pískujících omítek nebo křídujících nátěrů je vhodné před další úpravou okartáčovat.

Podkladní nátěr

- Podkladní nátěr se nepoužívá.

Ředění

- Hloubkový zpevňovač omítek se neředí.

Aplikace

- Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých nebo silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr ještě před zaschnutím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin.

Nářadí

- Fasádní váleček, malířská štětka.

Čištění

- Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním.

Skladování

- 12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
- Nedokonalé a nepravidelné provedení může mít za následek nestejnou savost napenetrovaného podkladu s negativními vlivy na následné úpravy.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.

- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**