

Nejdůležitější vlastnosti: na vysprávky betonu v tloušťce 3 až 40 mm **c** pro ruční i strojní zpracování **c** odolná vůči síranům **c** vhodná pro opravy ČOV **c** obsahuje ppl vlákna **c** na lokální opravy betonových podlah **c** schváleno pro stavby ŘSD **c** ČSN EN 1504-3; tř. R4

Náběhy pevnosti	2. den	Tah v ohybu	2,5 MPa																																																				
		Tlak	7,0 MPa																																																				
	7. den	Tah v ohybu	6,5 MPa																																																				
		Tlak	32,0 MPa																																																				
	28. den	Tah v ohybu	7,4 MPa																																																				
		Tlak	47,0 MPa																																																				
Definice výrobku	Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami. Určená pro vysprávky betonu v tloušťkách 3–40 mm, na lokální opravy betonových podlah. Obsahuje mikrosiliky.																																																						
Barva	Přírodní šedá.																																																						
Všeobecné požadavky na podklad	Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů, bez volně oddělitelných částic. Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.																																																						
Pokyny pro zpracování	Ruční aplikace: weberrep vysprávka J SV se rozdělává pouze s čistou vodou 3 lt/25kg pytel. Přidáním nepatrného množství vody je možno maltu rozmíchat do těstovité konzistence, kterou lze zpracovávat ručně – vtlačováním nebo špachtlí. V jednom pracovním cyklu se může nanášet vrstva až do tloušťky 40 mm bez toho, aby vznikaly trhlinky. Pro vytvoření hladké plochy se doporučuje po vytvrdnutí nanesení jemné správkové malty weberrep povrch SV. Strojní aplikace: podklad musí být navlhčen do stupně nasycení. Max. tloušťka jedné vrstvy 10 mm, celková max. tloušťka 30 mm. Technologická přestávka mezi vrstvami 12 hod. Vyspravená plocha se může po vyschnutí (nejdříve však po 6 dnech) následně ošetřit nátěrem na beton weberton purolast nebo webertec elastic 772. Osazení omítacího stroje: stator+rotor UE4Z, hadice – 25 mm, míchací hřídel – super, domíchávač-rotomix.																																																						
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.																																																						
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!																																																						
Nářadí	Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle.																																																						
Čištění	Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.																																																						
Upozornění	Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.																																																						
Spotřeba	20 kg/tl. 10mm/m².																																																						
Balení	Ve 25kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.																																																						
Skladování	12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.																																																						
CE parametry	<table><tr><th colspan="4">C E 1020</th></tr><tr><td colspan="4">divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Smrčková 2485/4 180 00 Praha 8</td></tr><tr><td colspan="4">SAB 115</td></tr><tr><td colspan="4">037/2013</td></tr><tr><td colspan="4">12</td></tr><tr><td colspan="4">1020-CPR-020027537</td></tr><tr><td colspan="4">referenční norma: EN 1504-3</td></tr><tr><td>Pevnost v tlaku:</td><td>≥ 45 MPa (třída R4)</td><td>Teplotní slučitelnost část 1:</td><td>≥ 2 MPa (třída R4)</td></tr><tr><td>Obsah chloridových iontů:</td><td>< 0,05 % hm.</td><td>Kapilární absorpce:</td><td>≤ 0,5 kg m⁻² h^{-0,5}</td></tr><tr><td>Soudržnost:</td><td>≥ 2 MPa (třída R4)</td><td>Nebezpečné látky:</td><td>splňuje 5.4</td></tr><tr><td>Odolnost proti karbonatům:</td><td>vyhovuje</td><td>Reakce na oheň:</td><td>A1, A1_{fl}</td></tr><tr><td>Modul pružnosti:</td><td>≥ 20 GPa (třída R4)</td><td>Max. zrnitost:</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Odolnost vodě + CHRL</td><td>>2,0 N/mm²</td></tr></table>			C E 1020				divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Smrčková 2485/4 180 00 Praha 8				SAB 115				037/2013				12				1020-CPR-020027537				referenční norma: EN 1504-3				Pevnost v tlaku:	≥ 45 MPa (třída R4)	Teplotní slučitelnost část 1:	≥ 2 MPa (třída R4)	Obsah chloridových iontů:	< 0,05 % hm.	Kapilární absorpce:	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}	Soudržnost:	≥ 2 MPa (třída R4)	Nebezpečné látky:	splňuje 5.4	Odolnost proti karbonatům:	vyhovuje	Reakce na oheň:	A1, A1 _{fl}	Modul pružnosti:	≥ 20 GPa (třída R4)	Max. zrnitost:	2 mm			Odolnost vodě + CHRL	>2,0 N/mm ²
C E 1020																																																							
divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Smrčková 2485/4 180 00 Praha 8																																																							
SAB 115																																																							
037/2013																																																							
12																																																							
1020-CPR-020027537																																																							
referenční norma: EN 1504-3																																																							
Pevnost v tlaku:	≥ 45 MPa (třída R4)	Teplotní slučitelnost část 1:	≥ 2 MPa (třída R4)																																																				
Obsah chloridových iontů:	< 0,05 % hm.	Kapilární absorpce:	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}																																																				
Soudržnost:	≥ 2 MPa (třída R4)	Nebezpečné látky:	splňuje 5.4																																																				
Odolnost proti karbonatům:	vyhovuje	Reakce na oheň:	A1, A1 _{fl}																																																				
Modul pružnosti:	≥ 20 GPa (třída R4)	Max. zrnitost:	2 mm																																																				
		Odolnost vodě + CHRL	>2,0 N/mm ²																																																				