



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ POCHOZÍ A POJEZDOVÉ POLYURETANOVÉ POVRCHY

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRO POCHOZÍ A POJEZDOVÉ POLYURETANOVÉ POVRCHY

Zajistit a udržet podmínky, za kterých bude váš Weber PUR hydroizolační systém v dokonalé kondici a poskytne Vám dlouhá léta spolehlivé ochrany, vyžaduje periodickou kontrolu a pravidelnou údržbu.

PLOCHÁ STŘECHA

Kontrola povrchu střechy se provádí 2x ročně, vždy po létě a po zimě.

Střecha vyžaduje pravidelné čištění, optimálně 3 x za rok. V případě lokality se silným znečištěním-ptačí trus, řasy, plísňe, vysoká prašnost, častěji – dle skutečné potřeby, třeba i 1x měsíčně.

Organické nečistoty-řasy, mechy, houby, plísňe, trus atp., musí být z povrchu střechy odstraněny.

Jakékoliv rozlité tekutiny, musí být odstraněny a povrch vyčištěn.

K čištění používat alkalické/zásadité prostředky, určené pro podlahy v domácnosti a vodu. Vyhýbat se agresivním čisticím typům Savo atp.

Pravidelné čištění střechy již od počátku její renovace, velmi usnadní následnou údržbu v nadcházejících letech.

Životnost Weber PUR systému (pokud je proveden v souladu s TL), přesahuje 20 let. 10 let po jeho aplikaci by měla být provedena inspekce PUR systému odbornou firmou.



PARKOVACÍ PLOCHA

Kontrola stavu povrchu parkingu se provádí 1x ročně odbornou firmou.

O potřebě opravy lokální, či nanesení dodatečné vrstvy PUR ochranného nátěru, rozhoduje odborná firma na základě zjištěných nedostatků při prohlídce.

Životnost Weber PUR systému (pokud je proveden v souladu s TL/), přesahuje 10 let u rodinných garáží či parkovacích stání. U komerčních a veřejných parkovacích ploch je třeba počítat s životností 4-5 let.



CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA

- Čistící prostředky musí být výrobcem deklarovány jako vhodné pro použití na polyuretanové, případně epoxidové nátěrové systémy. Viz „specifikace výrobku“.
- Tyto jsou dodávány v koncentrátech, ředění se řídí technologickým předpisem výrobce.
- Většina produktů se pohybuje v „zásaditém“ prostředí, s $\text{pH} \leq 7$.
- Připravený (naředěný) čistící prostředek nesmí přesáhnout koncentraci $> 5 \%$. Ani v případě $\text{pH} > 7$.
- Čistící chemické prostředky chemie obsahují aditiva pro preventivní ochranu povrchu, prodlužující životnost vyčištěného povrchu, zlepšují povrchovou odolnost vůči následnému ulpívání nečistot.
- Interval chemického čištění jsou individuální, v závislosti na míře a četnosti znečištění i volbě čistícího prostředku, liší se dle doporučení konkrétního výrobce.
- Volbu vhodného mycího prostředku je vhodné konzultovat s jejím výrobcem, s ohledem na plánovanou periodicitu čištění a míru i druh znečištění polyuretanového povrchu.

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA

- Strojní čištění se provádí pomocí mycích strojů s rotačními kartáči a leštícími pady (kotouči).
- Rotační kartáče disponují širokou škálou tvrdosti vláken.
- Vhodné jsou kartáče z polypropylenových vláken, jemné až střední tvrdosti.
- Míra tvrdosti čistících kartáčů se volí dle úrovně znečištění povrchu. Menší znečištění=jemný (měkký) kartáč, velké znečištění=středně tvrdý kartáč.
- Vhodná volba tvrdosti mycího kartáče se ještě upravuje koncentrací (ředěním) mycího prostředku.
- Tzn. vyšší znečištění povrchu = menší poměr ředění a opačně. Vždy je ale nutné respektovat doporučení výrobce.
- Při volbě mycího kartáče vyšší tvrdosti je nutné odzkoušet jeho použití na konkrétním polyuretanovém povrchu.
- Leštící pady (kotouče) se používají zejména u leštěných betonových podlah, u polyuretanových podlah je vhodné jejich účinnost a reakci na povrch nejdříve vyzkoušet.
- U polyuretanových povrchů s protiskluzovým zásypem křemičitým pískem se leštící pady nepoužívají.

UPOZORNĚNÍ

Univerzální plán údržby pro všechny polyuretanové povrchy nelze stanovit. Frekvence čištění, údržby povrchu bude rozdílná dle konkrétní mechanické a chemické zátěže.

Časová perioda se bude lišit, a bude odpovídat frekvenci zatěžování, mírou znečištění, typem provozu. Jiný způsob údržby budou vyžadovat potravinářské provozy, jinou parkovací plochy, jinou sportovní zařízení atp.





DIVIZE WEBER

Radiová 3
102 00 · Praha 10
tel.: +420 226 292 223
www.cz.weber



@WeberTerranovaCZ



@webercz



weber_stavebnimaterialy