

weberbat balkonový

cementový podlahový potěr
vyztužený vláknem pro ruční zpracování



Č. výrobku
BP 404

Balení
Ve 25 kg papírových
obalech,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Barva
Šedá



OBLAST
POUŽITÍ



VHODNÉ PRO
VODNÍ PODLAHOVÁ
VYTÁPĚNÍ



OBSAHUJE
VÝZTUŽNÁ
VLÁKNA

Nejdůležitější vlastnosti

- Pro aplikační tloušťky
10–100 mm jako připojený potěr,
40–100 mm jako samonosný potěr
- S obsahem plastifikátoru
- Pochůznost po 1 dni

Použití a definice výrobku

- Jednosložková cementová podlahová hmota vyztužená vláknem pro ruční zpracování. Podlahová hmota je určena pro provádění vyrovnávacích vrstev vnitřních i vnějších připojených či plovoucích potěrů v tloušťce 10–100 mm. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.
- Hmotu lze použít pro klasické vyrovnávací a spádové vrstvy i jako podlahový potěr na teplovodní podlahové vytápění s minimálním krytím 40 mm.



Složení

- Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

- Potěry jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.
- zrnitost směsi 4 mm
- pevnost v tlaku min. 25 MPa
- pevnost v tahu za ohybu min. 5 MPa
- doba zpracovatelnosti 90 minut

Všeobecné požadavky na podklad

- Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí být zmrzlý. Před nanášením směsi doporučujeme podklad zdrsnit a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může cementový potěr v důsledku rychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro zvýšení přídržnosti k podkladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podmínky pro zpracování

- Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

- Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok **weberpodklad A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

Nářadí

- Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžice, lať, vodováha, nerezové hladítko.

Čištění

- Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Spotřeba

- suchá směs na 1 m³ hmoty: cca 1 950 kg
- suchá směs cca 18–21 kg/m²/1 cm tl.

Záměsová voda

- 3,1–3,3 l/25 kg pytel

Systémové výrobky

weberpodklad A – podkladní nátěr

Číslo výrobku

NPA 100

Zpracování**Příprava**

- 1 Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 3,1–3,3 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.

Aplikace

- 2 Hmota se nanáší na připravený podklad (případně do srovnávacích lišt). Hmota se aplikuje v tloušťce vrstvy od 10 mm do 100 mm.
- 3 Povrch se zarovná do roviny stahovací latí nebo vibrační lištou s následným zahlazením povrchu hladítkem. Podle prostředí, ve kterém byla směs aplikována, se provádí její ošetřování (kropení vodou). Podlaha je pochůzná po 1 dni.

Poznámka

Aplikace dalších vrstev po 28 dnech.
Věnujte pozornost přípravě a penetraci podkladu.



1



2



3

CE parametry

	Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8
	BP 404 048/2013 11 plastifikátorem a vlákny modifikovaný
	CT-C25-F5 cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách
	EN 13813
Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	A1 _{fl}
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodní páry	NPD
Pevnost v tlaku	C 25
Pevnost v tahu za ohybu	F5
Přidržitost	NPD
Odolnost proti ohrusu	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD

Výrobek je nad rámec normy ČSN EN 13 813 testován na mrazuvzdornost a je použitelný i v exteriéru.

Skladování

- 12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.
- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**