

Nejdůležitější vlastnosti: vhodná pro použití v památkových objektech • dobrá soudržnost s podkladem • vysoce propustná pro vodní páry • pro ruční i strojní zpracování

Definice výrobku	Suchá omítková vápenotrassová směs pro ruční zpracování.		
Struktura – zrnitost	Max. do 1 mm.		
Složení	Vzdušné vápno, přírodní trass, čisté přírodní písky.		
Barva	Přírodně šedobílá.		
Všeobecné požadavky pro podklad	Podklad musí být stabilní, soudržný, očištěný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat výkvěty a jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý. Podklad pro omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s příslušnou nanášenou omítkou. V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka.		
Podmínky pro zpracování	Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.		
Technická data	Pevnost v tahu při ohybu	> 0,3 N/mm ²	
	Pevnost v tlaku	> 2 N/mm ²	
	Součinitel difuze vodní páry μ	≤ 15	
	Třída pevnosti	CS II	
Použití	Suchá omítková směs pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče jako podhazová, vyrovnávací malta, jádrová omítka bez obsahu cementu a chemických přísad.		
Aplikace	Příprava Omítková malta se mísí pouze s čistou vodou v míchačce tak, aby vzniklá maltová hmota byla vhodná pro zpracování zednickou lžící nebo omítacím strojem. Pokud se směs mísí v maltovníku, je třeba dbát na důkladné promísení. Konzistence rozmíchané suché maltové směsi musí odpovídat podkladu a povětrnostním poměrům. Aplikace Omítkovou směs je třeba zpracovat ihned po smísení. Zkusmým nanesením se zjistí, jestli je směs dostatečně promíchaná a omítka nesjždí. Malta se nahazuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Provedení špricu před samotnou aplikací omítky se doporučuje v tl. max 5 mm, celoplošně. Špric lze vyrobit přímo z omítky Weberdur trass nebo z vápenného podhozu Webercal 109. Pokud je třeba nanést větší vrstvu omítky (> 3 cm), musí se postupně nanášet v několika vrstvách. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 2–3 cm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem „mokrě na mokré“. Nejsvrchnější vrstva omítky se stáhne nehoblovanou dřevěnou latí do plochy, bez „kapes“ tak, aby měla hrubý povrch. Před nanesením štukové vrstvy musí být jádrová omítka „zatažená“. Při použití omítkové malty jako jako finální vrstvy podle historické metody se může omítka povrchově upravit kartáčem, hladítkem, zednickou lžící atp. Omítku je třeba udržovat vlhkou minimálně 3 dny po její aplikaci.		
Upozornění	Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.		
Nářadí	Zednická lžice, vědro, nerezové hladítko, PVC hladítko, štetka, plstěné nebo molitanové hladítko, míchačka nebo omítací stroj.		
Čištění	Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.		
Spotřeba	Jako podhoz 9 kg/m ² , jako jádrová omítka 15 kg/m ² /10 mm, spotřeba vody 0,28l/kg.		
Balení	Ve 30kg papírových obalech, 36 ks – 1 080kg/paleta.		
Skladování	12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.		

Bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

CE parametry

CE	
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichentheiligasse 6, 1230 Wien	
rok: 2010	
referenční norma: EN 998-1	
Obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
weberdur trass	
Reakce na oheň	AI
Absorpce vody	W0
Propustnost vodních par	μ max. 15
Přidržnost	min. 0,05 N/mm ²
FP	A, B
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	0,45 W/m.K
Trvanlivost	NPD
Pevnost v tlaku	CS II
Objemová hmotnost	1 600 kg/m ³
Hydroxid vápenatý	10 %