

Cementový podlahový potěr pro ruční zpracování

weberbat potěr 20 MPa



Nejdůležitější vlastnosti

- o pro vytváření podkladních podlahových vrstev
- o pochůznost po 1 dni
- o pro vnitřní i vnější použití



Číslo výrobku

BP 420
BP 425
BP 430

Balení
25 kg

Barva
Šedá

weberbat potěr 30 MPa

weberbat jemný 25 MPa

Použití a definice výrobku

▶ Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. Hmota je určena pro provádění vnitřních i vnějších připojených podlahových potěrů. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.

Rady, tipy, upozornění

- ▶ Věnujte pozornost přípravě a penetraci podkladu.
- ▶ Do míchačky nejdříve nadávkuje záměsovou vodu, až poté vsype suchou směs.
- ▶ Hmotu zarovnejte stahovací latí nebo vibrační lištou a následně zatočte hladítkem.
- ▶ Podle potřeby provádějte vlhčení aplikované plochy.
- ▶ Aplikace dalších vrstev po 28 dnech.
- ▶ **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**

Spotřeba

- ▶ suchá směs na 1 m³ hmoty: cca 1 950 kg
- ▶ suchá směs cca 18–21 kg/m²/1 cm tl.

Aplikační tloušťky, zrnitost, záměsová voda

weberbat	potěr 20 MPa	jemný 25 MPa	potěr 30 MPa
dávkování vody na 25 kg pytel	cca 3,4–3,6 l	cca 4,1–4,3 l	cca 3,4–3,6 l
aplikační tloušťka vrstvy	10 – 40 mm	5 – 20 mm	10 – 40 mm
zrnitost	4 mm	1 mm	4 mm

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpodklad A – podkladní nátěr
weberbat výztuž – skelná výztužná síť


NPA 100
G120

Další praktické informace a odkazy kompletní dokumentace

weberbat potěr 20 MPa

weberbat jemný 25 MPa

weberbat potěr 30 MPa



Aplikace



Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmotu se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.



Hmota se nanáší na připravený podklad (příp. do srovnávacích lišt).



Povrch se zarovná do roviny stahovací latí nebo vibrační lištou s následným zahrazením povrchu hladítkem. Podle prostředí, ve kterém byla směs aplikována, se provádí její ošetřování (kropení vodou). Podlaha je pochůzná po 1 dni.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

Potěry jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí být zmrzlý. Před nanášením směsi doporučujeme podklad zdrsnit a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může cementový potěr v důsledku rychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro zvýšení přídržnosti k podkladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok **weberpodklad A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžice, lat (doporučujeme vibrační), vodováha, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

CE parametry

CE	divize Weber		
	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8		
	BP420 045/2013 II	BP425 046/2013 II	BP430 047/2013 II
	CT-C20-F4	CT-C25-F4	CT-C30-F5
cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách			
Harmonizovaná technická specifikace	EN 13813		
Reakce na oheň	AI ₀	AI ₀	AI ₀
Uvolňování nebezpečných látek	CT	CT	CT
Propustnost vody	NPD	NPD	NPD
Propustnost vodní páry	NPD	NPD	NPD
Pevnost v tlaku	C 20	C 25	C 30
Pevnost v tahu za ohybu	F4	F4	F5
Přídržnost	NPD	NPD	NPD
Odolnost proti obrusu	NPD	NPD	NPD
Zvuková izolace	NPD	NPD	NPD
Zvuková pohltivost	NPD	NPD	NPD
Tepelný odpor	NPD	NPD	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	NPD	NPD

Výrobek je nad rámec normy ČSN EN 13 813 testován na mrazuvzdornost a je použitelný i v exteriéru.

