

Provedení: LESK

Nejdůležitější vlastnosti: velmi snadné čištění • odolnost vůči water-spottingu • vynikající mechanické vlastnosti • dobrá odolnost vůči chemikáliím, saponátům, ropným produktům, vlhkosti a vodě • zvýšená odolnost proti UV záření • jednoduchá údržba • odstín lesk • atest pro nepřímý styk s potravinami

Charakteristika	weberepox P131 je nepigmentovaná nízkoviskózní dvoukomponentní bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC látek, bez nonylfenolu.
Rozsah použití	weberepox P131 je určen pro realizaci lakovaných podlah epoxidových a polyuretanových nátěrů, pro lakování ve výrobních provozech, školách, nemocnicích, jídelnách, kancelářích, kuchyních apod. a pro realizaci protiskluzného systému weber Antislip .
Zpracovatelská data	weberepox P131 nesmí být zpracováván při teplotách okolí a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C. Doporučená teplota weberepox P131 pro aplikaci je +20 °C (při teplotě pod +10 °C zvyšuje viskozitu, houstne). Optimální vlhkost vzduchu je 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na weberepox P131 přijít voda či jiné chemické zatížení – teplota nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Tyto podmínky mají být dodrženy po celou dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho tvrdnutí – polymerizace. weberepox P131 je dodáván ve variantě lesk a pololesk. Další důležité technické a aplikační zásady najdete na cz.weber v aktuálních verzích dokumentů „Bezpečnostní list“. Uživatelé jsou povinni před aplikací nastudovat aktuální verzi technického listu.
Příprava podkladu	weberepox P131 se aplikuje na předem připravené epoxidové nebo polyuretanové nátěry/stěrky řady weber. Před realizací weberepox P131 je nutné podklad důkladně napenetrovat materiály (penetracemi) weberepox s následnou aplikací vrchní nášlapné vrstvy řady weberepox. Veškeré přípravy podkladu musí být dodrženy dle technického listu použitého nátěru/stěrky, na který je aplikován weberepox P131. Při realizaci pouze na cementový (betonový) podklad musí být tento podklad bez nerovností. Trhliny a jiné vady podkladu musí být vyspraveny, povrch musí být bez prachu, mastnot a dalších nečistot, které mohou působit jako separátor nebo se prokreslit na povrch laku weberepox P131.
Zpracování	weberepox P131 je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B, a to tak, že se nejprve promíchá zvlášť složka A, poté se vlíje složka B do složky A a pomocí pomaluobrátkového čistého míchadla (300–400 ot./min.) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2–3 min. Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Nanášení laku se provádí štětcem nebo válečkem s krátkým chlupem 4 mm pro epoxidové materiály. Váleček je nutno den předem důkladně očistit a několikrát proprat pod proudem čisté tekoucí vody tak, aby se zamezilo zanesení volných chloupků na aplikovanou plochu, kde by mohly způsobovat vizuální defekty. Vhodnou technologii je nutno vždy před zahájením aplikace otestovat!
Příklady pro vás	Níže uvedené spotřeby jsou výchozími hodnotami návrhu skladby a uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek! Skladba podlahy s hladkým designovým povrchem v garážích RD, sklepech a malých dílnách Krok 1: V případě potřeby vyrovnání podkladu použijte nivelační hmotu weberfloor epox – spotřeba 1,7 kg/m²/mm Krok 2: Penetrace weberepox P100, v případě vlhkého betonového potěru weberepox P102 – spotřeba 0,3–0,5 kg/m² Krok 3: Vrchní nátěr weberepox P128 – spotřeba 0,6 kg/m² + zásyv dekorativními chipsy webersys epox chips dle barevného vzorníku Krok 4: Vrchní krycí lak weberepox P131 – spotřeba 0,1–0,2 kg/m² Skladba podlahy s designovým povrchem se zvýšeným protiskluzem v garážích RD, sklepech a malých dílnách Krok 1: V případě potřeby vyrovnání podkladu použijte nivelační hmotu weberfloor epox – spotřeba 1,7 kg/m²/mm Krok 2: Penetrace weberepox P100, v případě vlhkého betonového potěru weberepox P102 – spotřeba 0,3–0,5 kg/m² Krok 3: Vrchní nátěr weberepox P128 nebo weberepox QS – spotřeba 0,6 kg/m² Krok 4: Vrchní krycí lak weberepox P131 + vmíchat weber Antislip (6 % hmotnostních) – spotřeba 0,1–0,15 kg/m² směsi

Spotřeba	Cca 0,1 – 0,15 kg/m v jednom náteru. Spotřeba je závislá na struktuře podkladu a druhu aplikace.
Mísicí poměr vahový	2,3 (A) : 1 (B) – lesk
Balení	Složka A 2,8 kg, složka B 1,2 kg, směs A + B 4 kg Složka A 17,4 kg, složka B 7,6 kg, směs A + B 25 kg – lesk
Skladovatelnost	12 měsíců v originálních dobře uzavřených obalech v suchu při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci!
Technická data	Objemová hmotnost Složka A 1,1 kg/l Složka B 1,05 kg/l Směs A + B 1,07 kg/l hodnoty jsou platné při +20 °C 70 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.) 70 N/mm² (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) Pevnost v tlaku 20 N/mm² (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) Pevnost v ohybu > 1,5 N/mm² (porušení v betonu) Tahová přídržnost Zpracovatelnost 30 minut (při 20 °C) Chemická odolnost po 7 dnech (při 20 °C) Bližší info k chemické odolnosti kontaktujte Technickou podporu SGCP CZ a. s., divize Weber cca 24 h (při 20 °C) Doba pochůznosti tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách po 7 dnech (při 20 °C) Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu se zněním tohoto materiálového listu.
Vzhled/barva	Pryskyřice – komponenta A – transparentní, kapalina Tvrdivlo – komponenta B – transparentní, kapalina
Důležitá upozornění	Při působení vysoké teploty okolí, nebo podlahového topení a vysokého trvalého zatížení, může dojít k viditelným vtiskům do podlahy (regály, nábytek atd.). Hmotu weberepoX P131 doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty. Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty weber nepoužívejte topidla na naftu, plyn, dřevo, uhlí apod. CO ₂ a vodní páry mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Vytápění doporučujeme pomocí elektrických přímotopů. Všeobecně nejsou hmoty na bázi epoxidových pryskyřic zcela barevně stabilní vlivem UV záření a povětrnostních vlivů. Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou nezávazné, jsou však zpracovány dle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Bezpečnost práce	Výrobek je určený pouze pro profesionální uživatele. Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.