



Injektážní krém 30 I

Univerzální krém k hydrofobizaci zdiva

SAB 1000 30



PRO IZOLACI
STAVBY
POD ÚROVNI
TERÉNU



VODĚODOLNÉ



HYDROIZOLACE



APLIKACE
ČERPÁDLEM

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- připravený k okamžitému zpracování
- vhodný i pro dutá zdiva
- bez nekontrolovaného vytékání
- snadné a bezpečné použití
- i pro velký stupeň provlhčení
- proniká do nejmenších kapilár
- neprodukuje soli poškozující zdivo

TECHNICKÁ DATA

Teplota při zpracování..... >5 °C
Hustota cca..... 0,88 kg/l.
Konzistencepastovitá
max. stupeň vlhkosti 95 %
obsah aktivních látek cca 80 %

DEFINICE VÝROBKU

Vodnatý injektážní krém na bázi silanu, bez obsahu rozpouštědel.

POUŽITÍ VÝROBKU

K dodatečné horizontální hydroizolaci zdiva proti vztlínající vlhkosti formou injektáže. Alternativně lze použít ve formě nátěru i jako povrchovou hydrofobizaci zdiva, betonu, omítek.

BAREVNÝ ODSTÍN

Bílá.

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba při horizontálním injektování:

1,6 l/m² průřezu zdiva

Tloušťka stěny v cm	24	36	48
Přibližná spotřeba v l/bm	0,36	0,54	0,72

Průměrná spotřeba jako hydrofobní nátěr:

0,1-0,6 l/m² dle savosti či reliéfu povrchu

BALENÍ

Plastové vědro 30 l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Při skladování v suchu, v originálně uzavřeném obalu, lze materiál skladovat 6 měsíců. Teploty pro skladování +5 °C až +25 °C.

Nesmí být vystaveno mrazu a přímému slunečnímu záření.

POKYNY PRO APLIKACI

Vodorovná izolace zdiva:

PODKLAD

Staré, drolící se a špatně držící omítky a nátěry je nutno odstranit až na nosný podklad.

Spáry ve zdivu vyškrábejte do hloubky cca 2 cm a plochu mechanicky vyčistěte.

PROVEDENÍ

- Připravte vývrty s průměrem 12-16 mm ve vzdálenosti cca 8 až 12 cm, především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi minus 5 cm.
- Pokud je nutno vyvrtané otvory následně znovu zcela uzavřít, musí být vyvrtány do spáry, resp. do materiálu ve zdivu se sklonem 45°. Vyvrtaný otvor musí dosahovat cca 5 cm k vnější stěně.
- V případě vysoké vlhkosti (> 75 %) doporučujeme provádět vývrty ve dvou řadách s přesazením.

Injektážní krém 30 I

- Vyvrtané otvory vyfoukejte stlačeným vzduchem, který neobsahuje olej.
- Pokud provádíte vývrty ve dvou řadách, nesmí být výškový přesah větší než 8 cm. Injektáž se provádí bez tlaku od spodní řady vyvrtaných otvorů. Vyvrtané otvory je nutno zcela zaplnit odzadu směrem dopředu injektážní pastou.
- Jakmile injektážní pasta zcela nasákla, je třeba vyvrtané otvory zaplnit přípravkem **webertec 942**, resp. uzavřít přípravkem **webertec 933**.

Ochrana povrchu:

PODKLAD

Kompletně odstraňte solné výkvěty, řasy, mechy nebo jiné bio či syntetické kontaminace, omezující či snižující savost a soudržnost podkladu.

Poškozená místa před aplikací krému upravte odpovídajícím materiálem. Minerální podklad musí být suchý, savý, soudržný; s hmot nostní vlhkostí max. do 4 %.

PROVEDENÍ

- Aplikace se provádí v jedné vrstvě. V případě potřeby je možné provést vrstvy 2.
- Krém nenatírejte při přímém slunečním svitu. Během zpracovávání ani schnutí nesmí být krém vystaven dešťovým srážkám. Výrobek je připravený k okamžitému použití.
- Krém aplikujte štětcem, válečkem.
- V případě větších ploch je možná aplikace airless stříkáním.
- Při teplotách > +20 °C stačí vlhčit intenzivně 2 následující dny.

NÁŘADÍ

Injektážní stroj, vědro.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

LIKVIDACE ODPADŮ

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

UPOZORNĚNÍ

- Teplota použití +5 °C až +35 °C.
- Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách.
- Do krému je zakázáno přimíchávat jakékoliv přísady.
- Vyhněte se aplikaci za přímého slunečního svitu nebo deště.
- Po otevření originálního obalu produkt co nejdříve spotřebujte, aby se zabránilo předčasnému rozpadu emulze.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Saint – Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Weber
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.