



weberdry PUR coat traffic PIGMENT

Univerzální pigmentové barvivo
pro PUR systémy WEBER

SAB 774 PIG



CHEMICKY
ODOLNÝ



JEDNODUCHÉ
PRO APLIKACI



JEDNODUCHÉ
MÍCHÁNÍ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- Tónování na místě aplikace
- Vynikající kompatibilita
- Stálobarevnost pro živé a intenzivní odstíny

DEFINICE VÝROBKU

Pigmentová pasta na bázi rozpouštědla **weberdry PUR coat traffic PIGMENT** je tekuté barvivo určené pro tónování polyuretanového svrchního ochranného nátěru **weberdry PUR coat traffic BAZE** přímo na místě aplikace.

POUŽITÍ VÝROBKU

Tónování vybraných PUR produktů na místě aplikace:
weberdry PUR coat traffic BAZE

BAREVNÝ ODSŤÍN

Vybrané barvy RAL dle vzorníku výrobce, kromě metalických a fluorescenčních.

SPOTŘEBA

5% nebo 10% hm. v závislosti na požadované barvě RAL.

BALENÍ

0,5 kg, 0,85 kg v kovových nádobách.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Nádoby s pigmentovou pastou **weberdry PUR coat traffic PIGMENT** musí být skladovány na suchých a chladných místech. Výrobek chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ

Optimální teplota pro aplikaci je +10 °C až +35 °C. Nízká teplota zpomaluje zrání nátěru, vysoká teplota jej urychluje. Pozor na rosný bod – povrchová teplota podkladu musí být vždy minimálně o 3 °C vyšší než rosný bod. Pro kritické a agresivní prostředí doporučujeme rezervu 5 °C.

POKYNY PRO APLIKACI

Míchání:

Před použitím se ujistěte, že je pigmentová pasta **weberdry PUR coat traffic PIGMENT** důkladně promíchána a zcela homogenizována. Přidejte pigmentovou pastu **weberdry PUR coat traffic PIGMENT** do výrobku **weberdry PUR coat traffic BAZE** v hmotnostním poměru 5 % nebo 10 % podle požadované barvy RAL. Vhodným míchadlem míchejte při 300–400 otáčkách za minutu po dobu 3–4 minut, dokud nedojde k úplné homogenizaci. Směs nechte několik minut odstát, aby se usnadnilo odplynění a uvolnil se případný zachycený vzduch.

NÁŘADÍ

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

ČIŠTĚNÍ

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem **webersys 992**.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a použijte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

LIKVIDACE ODPADŮ

Postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou

weberdry PUR coat traffic PIGMENT

uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

POZOR: Po otevření balení a jeho nespotřebování se začne na povrchu hmoty tvořit škraloup jako důsledek chemické reakce materiálu se vzdušnou vlhkostí.

Škraloup i jeho části se musí zcela a důkladně odstranit, nesmí se rozmíchat a použít k aplikaci.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!



weberdry PUR
coat traffic
PIGMENT