



Č. výrobku MVC 990
Balení 25 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- pro kladení pálených a betonových krytin
- pro ruční zpracování

webermix pokrývačský

SMĚS PRO KLADENÍ PÁLENÝCH A BETONOVÝCH KRYTIN

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

Zrnitost směsi 2 mm
Pevnost v tlaku 2,5 MPa
Doba zpracovatelnosti 90 minut

Všeobecné požadavky na podklad

Při pokládání krytiny je nutné dostatečně navlhčit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota krytiny nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžice.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Použití

Spojovací malta pro ruční zpracování, určená pro upevňování střešní krytiny – zejména hřebenačů a krajovek.

Spotřeba

suchá směs (na 1 m² malty) cca 1500 kg
suchá směs (tl. 1 cm) cca 15 kg/m²

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

CE parametry

CE

Harmonizovaná technická specifikace

Pevnost v tlaku min.	Třída M 2,5
Počáteční pevnost ve smyku (tab. hod.)	0,15 N/mm ²
Obsah chloridů max.	< 0,1% hm.
Reakce na oheň	Třída A 1
Absorpce vody	0,11 kg/min ² m ^{0,5}
Propustnost vodních par (tab. hodnota)	μ15/35
Tepelná vodivost λ_{10, dry} (tab. hodnota)	0,82 W/m.K
Smyk za ohybu	NPD
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)	15 cyklů
Objemová hmotnost	1400 kg/m ³

divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

MVC 990

PoV - mix pokrývačský - 008/2018
11

1020-CPR-020018959

1020

Návrhová obyčejná malta pro zdění k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky

Aplikace



Do míchačky se nejprve nadávkuje čistá voda cca 4,6 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Aplikace se provádí ručním nanášením pokrývačskou lžicí na střešní tašky nebo hřebenače.

